

Основные технические характеристики материала Линокром

Наименование показателей	Линокром					
	ТПП	ХПП	ЭПП	ХКП	ТКП	ЭКП
Основа	стеклоткань	стеклохолст	полиэфир	стеклохолст	стеклоткань	полиэфир
Масса 1м2, кг ($\pm 0,25$ кг)	3,6	3,6	3,6	4,6	4,6	4,6
Потенциальная долговечность материала, подтвержденная протоколом испытаний, лет	до 10			до 10		
Межремонтный срок эксплуатации кровли до, лет (на основе экспертных оценок)	8			8		
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее	800/900	294/-	343/-	294/-	800/900	343/-
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °C, не выше	0	0	0	0	0	0
Теплостойкость, °C, не менее	80	80	80	80	80	80
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1	1	1	1	1	1
Температура хрупкости вяжущего, °C, не выше	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Тип защитного покрытия:						
верхняя сторона	пленка без логотипа			гранулят, сланец		
нижняя сторона	пленка с логотипом			пленка с логотипом		
Длина / ширина, м	15x1	15x1	15x1	10x1	10x1	10x1
Вес рулона	Рассчитывается исходя из веса 1м2			Рассчитывается исходя из веса 1м2		
Количество рулонов на паллете, шт.	20	20	20	23	23	23