

TABELUL
 indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate de tip "Digital Woodland
 Camouflage" pentru confecționarea echipamentului militar

Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240±8
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
3.	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π 9 O1)		
	- urzeală	%	± 2
	- bățatură	%	±2
5.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5
6.	Lățimea ruloului	cm	150 ±2
7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1100
	- bățatură	N (kgc)	≥ 700
8.	Rezistența la frecare	cicluri	≥ 2000
9.	Devieri admisibile a suprafeței superficiale	%	5
	- urzeală	%	3
	- bățatură	%	2
Indicii fizico-igienici			
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000
11.	Rezistența electrică relativă a suprafeței țesăturii (GOST 19616-74)	Om	10¹²
12.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥6
13.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20