

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 226 - 19 « 29 » mai 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2019

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat vopsit art. „LaCosta”,
din 50% Bumbac, 50% PES*

Solicitant *„Powers Embroidery” SRL, mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu,*

Producător

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,2 x 0,2) m*

Data primirii mostrelor *28.05.2019* **Data începerii încercării** *29.05.2019*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza contractului Nr. K-26-19 din 28.05.2019

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la produse *GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения»,
GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”*

DN la metode de încercări *GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,
GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»,
GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»,
GOST 8845-87 „Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), GOST 12088-7 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Leșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>226 - 19 C</u> <u>« 29 » mai 2019</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2


Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricotat vopsit (culoarea albastru-închis), art. „LaCosta”
din 50% Bumbac, 50% PES*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 30814 pct. 4.1	GOST 12088	100	666,7
3	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	GOST 8845	De facto	215,4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	