



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

### Эмаль алкидная ПФ-115П ТМ "DekArt"

Партия № 15 Масса нетто \_\_\_\_\_  
Вид тары \_\_\_\_\_ Количество ед.упаковки \_\_\_\_\_  
Дата изготовления 2024

Физико-химические показатели: ТУ У 24.3-14005076-068:2006

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Норма	Факт
1	Цвет и внешний вид покрытия	Цвет должен соответствовать утвержденному контрольному образцу. После высыхания эмаль должна образовывать гладкое однородное покрытие, без морщин и посторонних включений.	Соответствует
2	Условная вязкость (вискозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) при температуре $(23 \pm 0,5) ^\circ \text{C}$ , с, не менее	100	150
3	Степень перетира, мкм, не более	45	45
4	Массовая доля нелетучих веществ,%, не менее	60	85,7
5	Время высыхания до ст.3 при температуре $(23 \pm 2) ^\circ \text{C}$ , ч., не более	24	22
6	Блеск покрытия (угол $60^\circ$ ) а) гляцевый, ед., не менее б) матовый, ед., не более	60 10	89
7	Укрывистость высушенной пленки, г / м <sup>2</sup>	140-240	140
8	Твердость покрытия по маятниковому прибору (маятник Кёнига), с, не менее	25	30
9	Стойкость покрытия к действию воды, степень, не более	1	Соответствует

#### Примечание

Допускается образование легкой эмалевой пленки, если не произошло превышения вязкости эмали в течение срока годности.  
Срок годности 18 месяцев с даты изготовления.  
Заключение лаборатории: соответствует.

Паспорт качества выдал

