

Oferta către RED-NORD

Echiprot SRL , Chisinau, Dacia 53/5									
Denumirea licitației: Achiziția Echipamentului individual de protecție									
Lot	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare/ zile	Termen de garanție de la producător
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul									
	Lot 1. Scurta termoizolanta	un	463	400,00	480,00	185'200,00	222'240,00	30	365
	Pantaloni termoizolanti	un	319	250,00	300,00	79'750,00	95'700,00	30	365
	Total					264'950,00	317'940,00		

Data completării: 30.05.2024

SRL Echiprot Director


Vrabii C.



65% RECYCLED POLYESTER / 35% RECYCLED COTTON
245GSM / 7.23oz TWILL 3/1 WR*



Fabric name	Eco-245
Fabric weight	245gsm ±3%
Composition	65% recycled polyester/ 35% recycled cotton
Full width	150cm
Weave	twill 3/1
Finishes	WR
Area of use	construction and transport sectors work wear

Washing instruction 

Physical properties

			warp	weft
1	Tensile strength, N	ISO 13934-1:2013	1600	450
2	Tearing strength, N	ISO 13937-3:2000	50	23
3	Dimensional Stability To Washing, max.	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Abrasion Resistance	ISO 12947-2:2002	> 30 000	
5	Pilling Resistance	ISO 12945-2:2000	3-4	
6	Colour Fastness To Washing (cotton+polyester) 60°C, min.	ISO 105-C06:2010		
	Colour change	ISO 105-C06:2010	4	
	Colour staining	ISO 105-C06:2010	3	
7	Colour Fastness To Perspiration, min.	ISO 105-E04:2013		
	Colour change		4	
	Colour staining		4	
8	Colour Fastness To Rubbing, min.	ISO 105-X12:2001		
	Dry		3-4	
	Wet		2-3	
9	Colour Fastness To Light	ISO 105-B02:2013	> 4	

XM Textiles Europe

Darius ir Gireno st. 42A,
Office 510, Vilnius LT - 02189
Lithuania

Tel: +370 (347) 20299
Email: info@xmtextiles.com
www.xmtextiles.com

«LabTest - Airin» S.R.L.
мун. Кишинёву, ул. Дософтей, 124
email: labtestairin@mail.ru
тел. 068-00-55-35

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 198 - 21
21 марта 2024

Код. ПИ 7.8 - 1
Издание: 3
Стр. 1/2



УТВЕРЖДАЮ
Директор «LabTest - Airin» SRL
Швец И.А.
21 марта 2024

На испытание представлены образцы

Куртка и полукомбинезон из ткани смешанного состава (хлопок и полиэфир)

Заявитель SRL „ECHIPROTEC” с Кишинёву, бул. Мачаба 33-5

Количество представленных образцов по 1 шт.

Дата поступления образцов 19.03.2024

Дата начала испытаний 20.03.2024

Дата окончания испытаний 21.03.2024

Образцы отобраны и представлены на основе заявки № K-11-24 от 19.03.2024

Виды и цели испытаний для информации

Условия проведения испытаний 1 - 18 - 22 °C

Результаты испытаний представлены в таблице

