



Светогорский ЦБК

НПАО «Светогорский ЦБК»
ул. Заводская д. 17, г. Светогорск,
Ленинградская область, Россия, 188991
Тел.: 8 (813 78) 41111
Факс: 8 (813 78) 44061
E-mail: otvet@svetopaper.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Бумага листовая для офисной техники
SvetoCopy, марка С

Наименование показателя	Норма	Допускаемые отклонения
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	80	±3
Толщина, мкм	104	±2
Жесткость при статическом изгибе в машинном направлении, мН, не менее	105	
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, мН, не менее	45	
Шероховатость по Бендтсену по каждой стороне, мл/мин, не более	300	
Белизна по СIE по каждой стороне, %	146	±3
Непрозрачность, %, не менее	91	
Прочность поверхности при выщипывании по каждой стороне, номер воскового бруска, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г/м ²	20-30	
Влажность, %	3,9-5,3	
Содержание золы, %, не менее	18	

Количество листов в пачке 500 (±2 %)
Листы форматами: А4 – 210x297 мм; А3 – 297x420 мм
Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:
– по длине и ширине ±0,5 мм;
– по косине 0,5 мм
Значение качества обреза кромок листа при 42-х кратном его увеличении – не более 4 мм
Разнооттеночность бумаги в одной пачке и партии не допускается
Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017
Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Начальник ППБ

Д.В. Коротаев



ECF

отбелка целлюлозы без
элементарного хлора

18.11.2022