



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 46385 - 19**

Data emiterii **20 februarie 2019** Valabil până la **20 februarie 2020**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015; MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel. 022208156, tel. 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Produsul de cărbune -

Antracit, marca "AM" (13-25)mm

(declarat de producător: Antracit, marca "AM" (13-25)mm);

Codul NC MD

27011110

lotul - 1649.460t. conform invoice nr. V077/14-6 din 27.01.2019;

termenul de păstrare la depozit - 24 luni din ziua depozitării;

păstrarea - depozitul de cărbuni (mun. Bălți, str. Feroviarilor, 60)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM 259:2005 p.4.3 tab.4 ind.12; p.4.4 tab.5; p.5.1 tab.6 ind.1, 2.

PRODUCĂTOR "Шахта Обуховская №1", Rusia

reg. Rostov pe Don, s. Molodiojniei

furnizor: "SP EREL Holdings LTD", Cipru

CLIENT "LESOBAZA" SA

Codul țării

RU

Codul IDNO

1003602004558

MD-3100, mun. Bălți, str. Feroviarilor 60

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 0337 din 18.02.2019,

LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096

Raportului de identificare a produselor nr. 7/0089 din 11.02.2019.

Raportului de evaluare Nr. 7/01-ev din 19.02.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Seria C nr. **004432**



Conducătorul
organismului de certificare



N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

Laborator de încercări chimic-tehnologie
MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3.
Tel/fax: +(373 22) 73-93-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 0337

18.02.2019

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

S. A. Leșobaza

denumirea completă a producătorului, adresa, telefon

în baza Proces-verbal de transmitere din 11.02.2019, codul probei nr.270-7/258, nr. sigiliului ST-13

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 11.02.2019

Perioada desfășurării încercărilor: 11.02.2019- 18.02.2019

Data finalizării încercărilor: 18.02.2019

Produsul: CĂRBUNE ANTRACIT

Cantitatea probei/contraprobei: 1,2 l / 0,6 l

Scopul încercărilor: certificare

Sortimentul: „AM” (13-25) mm

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun	
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -carbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	9,43 ---
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			5,9
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru. MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (anulat)	20,725 (4950)		18,422 (4400)/ 13,400 (3200)	28,390 (6780)
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014	2,80	3,00	4,50	1,07

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume



Semnătura



1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului.
4. Parametrii neacoperiți de normă sunt se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **
6. Conform DE 98/70/CE „statele membre pot adopta metoda analitică în standardul de înlocuire EN 188:2012, dacă se poate demonstra că aceasta oferă cel puțin aceeași precizie ca metoda analitică pe care o înlocuiește” ***