

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>191 - 21C</b> «19» aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1.
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 53-9,*  
*densitatea superficială – 240 g/m<sup>2</sup>, lățime – 45 cm*

**Solicitant** *„POPOZOGLO R.A”, Îl., str. Dubinin, 16, ap.13, mun.Comat, UTA Gagauzia*

**Producător** *Federația Rusă*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *(0,5 x 1,5) m*

**Data primirii mostrelor** *14.04.2021*

**Data începerii încercării** *15.04.2021*

**Data sfârșitului încercării** *19.04.2021*

**Mostrele prelevate** *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

*și prezentate pe baza raportului Nr. M-8737-20/1 din 14.04.2021*

*și programului Nr. M-8737-20/1 din 14.04.2021*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru certificare*

**DN la produse** *GOST 11027 – 80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. ОТУ», RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b> <b>Nr. 191 - 21C</b> <i>«19» aprilie 2021</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură albită, din 100% bumbac, tip „vafelă”, art. 53-9,*  
*densitatea superficială – 240 g/m<sup>2</sup>, lățime – 45 cm*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11027-80 pct. 1.6	SM EN ISO 13934-1:2016	559 294	567 484
2	Conținutul de clor liber	GOST 11027-80 pct. 1.9	GOST 25617-83 pct. 10	Trebuie să lipsească	Lipsește
3	Capilaritatea, mm în 30 min, min	GOST 11027-80 pct. 1.10	GOST 11027-80 pct. 3.8 GOST 3816-81 pct. 5	100	115
4	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 11027-80 pct. 1.4 GOST 10641-88	SM SR EN 12127:2013	228	254
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
<b>Inginer - chimist</b>	<b>Stolearenco S.</b>	
<b>Inginer</b>	<b>Șveț E.</b>	