

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 16-1834/2

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая марки А-38 красный Антифриз Ct12+ ТУ У 24.6-14215951-001:2010 зі змінами 1-6

Партия №: 23-769-01 Масса нетто, кг указано на канистре

Дата фасовки Вид и тип тары 08.12.2023 кан. п/е 10л,5л

N₂	Название показателя	Норма	Факт	Метод испытания	
1	Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость без механических примесей.Цвет соответствует образцу-эталону	Соответствует	ГОСТ 28084-89, п.4.1	
2	Плотность при температуре 20 °C, г/см3, не меньше	1.06	1.073	ГОСТ 18995 1-73, раздел 1	
3	Температура начала кристаллизации, °С, не више	-36	-36.0	FOCT 28084-89, n.4.3	
4	Фракционный состав:			ГОСТ 28084-89, п.4.4	
	Точка кипения, °C, не ниже	108	108.0		
	Фракционный состав массовая доля жидкости, перегоняемая до температуры °С, не больше	60	52,0		
5	Коррозионное воздействие на металлы г/м2 сут., не больше			ГОСТ 28084-89, п.4.5	
	🗆 алюминий	0.1	0.08		
	П чугун	0.1	0.07		
	🗆 сталь	0.1	0,06		
	🛛 медь	0.1	0.05		
	🛛 латунь	0_1	0.06		
	П прилой	0.2	0,12		
6	Вспениваемость:			FOCT 28084-89, n 4 6	
	Объем пены, см3 не больше	30	0.00		
	🗆 Стойкость пены, с, не больше	3	0.00		
	Содержание золы, %, не более	2,5	0,00	FOCT 28084-89	
	Набухание резины, %, не больше	5	0.9	ГОСТ 28084-89, п 4 7	
9	Водородный похазатель(pH), при 20 °C	7.5-11.0	8.6	FOCT 28084-89, n 4 8	
10	Щелочность, см3 раствора КОН, не менше	не нормируется	20,0	ГОСТ 28084-89, п 4 9	
11	Температура застывания, °С, не выше	-39	-39,0	ТУ У 24 6-14215951-001:2010, n 6 13	

*Согласно протокола периодических испытаний № 23-68 от 02.11.2023

Гарантриний Стонуранения – 5 лет COOMBEMCH TEPEACLEME Вые п требованиям ТУ У 24.6-14215951-001:2010 зі змінами 1-6 0 cmannally ypwirkogsoll. Подпись ABTOXIMI **Ans** nacnopria ori in KOBRU BADANKOBA Кон and realized the Подпись ЗАВОД A 14 Печать

HUJ-Er alst