

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b><u>126 - 23C</u></b> <u>«24» martie 2023</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



**APROB**  
Director «LabTest - Airin» SRL  
\_\_\_\_\_ Șveț I.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Material tricatat împletitura interlock, vopsit (culoarea albastru-închis)*  
*art.30/1 Comp. Full.Luc, din 92% bumbac, 8%Ly, utilizat la fabricarea îmbrăcăminții. Exemplar unic*  
*cu sigiliu nr.ICC000421*

**Solicitant** *SC „PATRÎNICHİ-STIL” SRL, RM, mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinski, 7/1*

**Producător** *Özilhanlar, Turcia*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *(0,5x1,5) m*

**Data primirii mostrelor** *22.03.2023*

**Data începerii încercării** *23.03.2023*

**Data sfârșitului încercării** *24.03.2023*

**Mostrele prelevate** *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe*  
*baza raportului Nr. 9317-23 din 21.03.2023 și programului Nr. 9317-23/3 din 21.03.2023*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru certificarea*

**DN la produse** *GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения.», GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>126 - 23C</b> «24» martie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Material tricotat împletitura interlock, vopsit(culoarea albastru-închis)*

*art.30/1 Comp. Full.Luc ,din 92% bumbac, 8%Ly, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei. Exemplar unic*

*cu sigiliu nr.ICC000421*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umedă</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc			De facto	4
2	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min	GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	230
4	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	200,4
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - spandex	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	92,5 7,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
<b>Inginer</b>	<i>Șveț E.</i>	
<b>Tehnic - laborant</b>	<i>Moșnoi T.</i>	