

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Ulei sintetic, de inalta calitate, extra performant, mid-SAPS, pentru motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor echipate cu DPF

Aprobari

- MB 229.52/ 229.51

Indeplineste cerintele

- API SN/ CF
- ACEA C2/ C3
- BMW LL-04
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos2
- MB 226.5
- MB 229.31
- PSA B71 2290
- Renault RN 0700/0710
- VW 505 01

Descrierea produsului

Ulei de inalta calitate, extra performant, sintetic, cu un continut redus de cenusa sulfat, fosfor si sulf (mid-SAPS), multigrad, conceput pentru a fi utilizat in motoare pe benzina si diesel cu sarcina usoara. Este compatibil cu toate tipurile de sisteme moderne de tratare a emisiilor (cum ar fi DPF - filtru de particule Diesel). Datorita tehnologiei mid-SAPS, uleiul ofera protectie a mediului inconjurator si, de asemenea, a filtrului de particule. Tehnologia avansata de aditivare garanteaza intervale extinse de schimb de ulei, curatenie maxima a motorului, frictiune redusa si durata de viata lunga a motorului.

Aplicatii

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 a fost special dezvoltat pentru motoarele vehiculelor moderne echipate cu DPF ale PEUGEOT, CITROEN, HONDA, TOYOTA si poate fi utilizat si in alte motoare, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

| Proprietate | Metode de incercare | Valoare |
|---|--------------------------|---------|
| Densitate la 15°C, kg/m ³ | ASTM D 7042 | 846,9 |
| Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s | ASTM D 7042 | 60,9 |
| Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s | ASTM D 7042 | 10,7 |
| Indice de viscozitate | ASTM D 7042/ SR ISO 2909 | 168 |
| TBN, mgKOH/g | ASTM D 2896 | 7,9 |
| Cenusa sulfatata, % | ASTM D 874 | 0,6 |
| Viscozitate aparenta, CCS la -30°C, mPa.s | ASTM D 5293 | 4450 |
| Viscozitate aparenta, MRV la -35°C, mPa.s | ASTM D 4684 | 22800 |
| Punct de curgere, °C | ASTM D 97/ SR 13552 | -39 |

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.