

**КРАФТ-БУМАГА марка А**  
**KRAFT-PAPER type A**

**ТУ 5434-013-00279054-2012**

**Предназначена для упаковки пищевых и не пищевых продуктов с влажностью не более 15%,  
для изготовления пакетов и мешков.**

For food and non-food products with moisture content not more than 15%, for parcel and sack producing.

№	Наименование показателей <b>Property</b>		<b>Норма для марки А</b> <b>Norm</b>									
			35 ±2	40-45 ±2	50 ±2	60-65 ±3	70 ±3	75 ±4	78-80 ±4	90-105 ±4	110 ±5	120-125 ±6
1	Basis weight, g/m <sup>2</sup> Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г, не менее											
2	Tensile strength, kN/m Прочность при растяжении, кН/м, не менее	MН (MD) ПН (CD)	2,4 1,4	2,6 1,6	3,5 1,8	4,2 2,2	5,0 2,5	5,5 2,8	6,0 3,0	6,5 3,5	6,5 3,5	7,0 3,7
3	Tensile index, Nm/g Индекс прочности, Н×м/г, не менее	MН (MD) ПН (CD)	65 30	65 30	65 30	70 35	70 35	70 35	70 35	70 35	70 35	70 35
4	Stretch, % Относительное удлинение, %, не менее	MН (MD) ПН (CD)	1,3 3,2	1,4 3,6	1,5 3,8	1,6 4,0	1,6 4,0	1,6 3,8	1,7 3,5	1,7 3,5	1,7 3,1	1,7 3,1
5	TEA, J/m <sup>2</sup> Энергия разрыва, Дж/м <sup>2</sup> , не менее	MН (MD) ПН (CD)	22 40	25 45	30 50	40 70	55 80	55 80	60 80	70 80	70 70	75 80
6	TEA Index, J/g Индекс энергии, Дж/г, не менее	MН (MD) ПН (CD)	0,6 0,8	0,6 1,1	0,7 1,1	0,8 1,1	0,8 1,1	0,75 1,1	0,75 1,0	0,65 0,85	0,63 0,60	0,6 0,7
7	Porosity, sec Пористость (Гурлей), с, не более		-	-	-	40	40	40	40	40	-	-
8	Cobb60, g/m <sup>2</sup> Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб <sub>60</sub> ), г/м <sup>2</sup> , не более			40						35		
9	Moisture, % Влажность, %								6,0-9,5			

МН (MD) – машинное направление  
ПН (CD) – поперечное направление

При выпуске каландрированной Крафт-бумаги марки А норма показателя «гладкость по верхней стороне», не менее 70 секунд.

Крафт-бумага площадью 1 м<sup>2</sup> 35г марка А выпускается клееная и не клееная.