



Agreement Tehnic

021-03/014-2022

PRODUSE PENTRU PROTECȚIA LA APĂ A ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚII: DEKO H4100, DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE

*Produits pour la protection contre l'eau des éléments de construction: DEKO H4100, DEKO
HYDROPROTECT MEMBRANE*

*Products for water protection of construction elements: DEKO H4100, DEKO
HYDROPROTECT MEMBRANE*

*Produkte für den Wasserschutz von Bauelementen: DEKO H4100, DEKO HYDROPROTECT
MEMBRANE*

Cod categorie: 3

PRODUCĂTOR: ORGACHIM JSC
Bd. Treti Mart 21, Ruse, Bulgaria
Tel.: +359 82 886 311
Fax: +359 82 886 257

TITULAR: POLICOLOR SA
Bd. Timișoara, nr. 98, sector 6, București
Tel.: 021 345 17 30

AXA CERT
Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, cod poștal 077167, jud. ILFOV, telefon
+40746214473; +40746268015, e-mail: office@axacert.ro



**GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 3 – Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge
și învelitori**

*Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 12.04.2025 numai însoțit de AVIZUL
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de
calitate*



CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 3: "Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori" din cadrul SC AXA CERT SRL, analizând documentația de solicitare a agrementului tehnic, prezentată de firma POLICOLOR S.A. din București și înregistrată cu nr. 2715.3 din data de 07.01.2022, referitoare la Produse pentru protecția la apă a elementelor de construcții, "DEKO H4100", "DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE", realizate de firma ORGACHIM JSC - Bulgaria, elaborează prezentul Acord Tehnic, în conformitate cu actele normative, aferente domeniului de referință, valabile la această dată.

1. Definierea succintă

1.1 Descrierea succintă

Produsele pentru protecția la apă a elementelor de construcții, care fac obiectul prezentului acord tehnic, sunt realizate de firma ORGACHIM JSC - Bulgaria, după cum urmează:

"DEKO H4100"- produs bicomponent pe bază de ciment și rășină acrilică:

- componenta A: lichid alb, pe bază de rășini acrilice, materiale de umplutură și aditivi organici;

- componenta B: pulbere pe bază de ciment Portland.

"DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE"- produs monocomponent, pe bază de dispersie acrilico-stirenică, materiale de umplutură și aditivi, realizat sub formă de pastă gata de utilizare.

1.2 Identificarea produsului

Produsele ce fac obiectul prezentului acord tehnic sunt livrate astfel:

"DEKO H4100" cu componentele predozate din fabrică, astfel:

- componenta A: în recipiente din material plastic de 14,3kg;

- componenta B: în saci de 5kg și 40 kg.

"DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE"- în cutii din material plastic (polipropilenă) de 1,5kg, 5kg, 15kg.

Identificarea produselor se face după eticheta care însoțește ambalajul în care sunt menționate:

- numele și sigla producătorului;

-denumirea produsului;

-numărul lotului;

-cantitatea și consumul specific;

-semne de avertizare;

-instrucțiuni de manipulare, transport, depozitare și aplicare, traduse în limba română.

1. Definierea succintă

2.1 Domenii acceptate de utilizare în construcții

Produsele ce fac obiectul prezentului acord se utilizează pentru protecția la apă astfel:

"DEKO H4100" - la clădiri civile și industriale, precum și la construcții speciale, pentru protecția împotriva acțiunii apei cu

presiune (max. 1,5 bari), putând fi aplicate numai pe suport uscat.

Produsul realizează o protecție flexibilă și impermeabilă a suprafețelor orizontale circulabile/ necirculabile sau verticale (terase, balcoane, rezervoare, canale, piscine, fundații), din zidărie de cărămidă, mortar de ciment, piatră, beton.



Produsul poate fi aplicat pe suprafețe interioare și exterioare și finisat ulterior cu vopsele, placaje ceramice. Produsul poate fi aplicat cf. precizărilor de la pct. 2.2.4, peste fisuri de max. 2mm (în limita alungirii la rupere a produsului, de 15 %, cf.tabel 1).

***"DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE"**- la clădiri civile și industriale pentru protecția împotriva acțiunii apei a suprafețelor interioare expuse temporar la acțiunea apei, din băi, bucătării, cabine de duș, toalete etc.

Produsul realizează o protecție flexibilă și impermeabilă a suprafețelor orizontale și verticale din mortar de ciment, beton.

Produsul poate fi finisat ulterior cu placaje ceramice sau din piatră naturală.

Produsele se aplică numai urmare a instrucțiunilor producătorului și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare în construcții

În conformitate cu datele tehnice din Dosarul Tehnic, precizate în tabe-lul 1, cu verificările efectuate de S.C. AXA CERT S.R.L., produsele ce fac obiectul prezentului acord tehnic au performanțe corespunzătoare cerințelor de utilizare prezentate la punctul 2.1 și celor șapte cerințe fundamentale stabilite în Legea 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții, după cum urmează:

Rezistență mecanică și stabilitate

Produsele nu influențează această cerință.

Securitate la incendiu

Nu au fost efectuate încercări pentru determinarea performanțelor de comportare la foc.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

Pentru a minimiza riscul asupra populației, produsele folosite ca materiale în construcții trebuie să respecte cerințele legislației în vigoare:

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului European (CE) nr.1272/2008;

Acord tehnic nr. 021-03/014-2022

Regulamentul (CE) 830/2015 privind modificarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

Legea nr.360/2003, republicată în 2014 – privind regimul substanțelor și preparatelor chimice;

HG nr. 1093/16.08.2006 – stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

Ord. MS nr.119/2014 – privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, la art.19, alin (1), se specifică: Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.

Conform declarației de propria răspundere a producătorului, produsul DEKO H4100 nu este un produs cu risc radioactiv.

Se vor respecta instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Pentru prevenirea poluării solului și subsolului, la încheierea activităților de pe șantier se vor respecta OUG nr.92/2021 – privind regimul deșeurilor și OUG nr.2/2021 – privind depozitarea deșeurilor.

După punerea în operă, eventualele resturi de materiale nu se vor arunca în apă sau în canalizări.

Siguranță și accesibilitate în exploatare

Produsele nu crează riscuri de accidentare a utilizatorilor, dacă se respectă domeniile de utilizare preconizate.

Protecție împotriva zgomotului

Produsele nu influențează această cerință.

Economie de energie și izolare termică

Produsele nu influențează această cerință.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Se va aplica conf. Legii nr.10/1995 republicată, cu modificările ulterioare, astfel: -reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor componente după demolare: resturile de material se

dezafectează ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere;
-durabilitatea construcțiilor: conf. pct. 2.2.2 din prezentul agrement tehnic;

-utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul: conform cerinței fundamentale igienă, sănătate și mediu înconjurător de la pct. 2.2.1 din prezentul agrement tehnic.

2.2.2 Durabilitatea și întreținerea produsului

Valabilitatea produselor (nepuse în operă) este prezentată de producător pe ambalajele acestora și este 12 luni de la data de fabricație, cu condiția păstrării lor în ambalajele originale nedesigilate, depozitate în locuri uscate, ferite de îngheț sau căldură excesivă.

Produsele puse în operă au o durabilitate de min.10 ani și o garanție de 5 ani, în condițiile respectării la punerea în operă a instrucțiunilor de aplicare din fișele tehnice, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare.

Produsele contribuie la asigurarea durabilității elementelor pe care se aplică, prin realizarea unei membrane pentru impermeabilizare la apă, în condițiile utilizării lor, în domeniile specificate la punctul 2.1, conform tehnologiei de punere în operă a producătorului.

2.2.3 Fabricația și controlul

Fabricația produsului este realizată de către firma ORGACHIM JSC - Bulgaria, în condiții complet automatizate, care asigură reproductibilitatea performanțelor corespunzătoare domeniilor de utilizare preconizate.

Controlul extern al produselor utilizate se realizează de către institute neutre, autorizate în acest domeniu.

Firma producătoare ORGACHIM JSC din Bulgaria are certificat sistemul integrat de management calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională conform prevederilor din standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și BS OHSAS 18001:2007 (Certificat nr. 44100134345, Certificat nr. 44104134345 și Certificat nr. 44116134330, eliberate de TUV NORD).

2.2.4 Punerea în operă

Punerea în operă a produselor se face în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, precum și cu indicațiile din fișele lor tehnice, cu următoarele precizări:

***"DEKO H4100"**

a) Pregătirea suprafeței suport din zidărie de cărămidă, mortar de ciment, piatră, beton se efectuează prin curățare (manuală sau mecanizată) pentru îndepărtarea particulelor solide, praf, urme de ulei, grăsimi, săruri, vopsea, etc.

Suprafața suport trebuie să fie uscată, fără urme de mucegai, să aibă capacitate portantă, respectiv să fie stabilă și să nu prezinte fisuri mai mari de 2mm. Închiderea eventualelor fisuri se efectuează cu produse specifice.

Supporturile din beton trebuie să îndeplinească cerințele din NE 012-2/2010 Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 -Executarea lucrărilor din beton. Se efectuează teste de aderență ale suprafeței suportului (min. 1,5N/mm²) pentru verificarea stabilității acestuia.

Supporturile din zidărie de cărămidă trebuie să îndeplinească cerințele din CR6 – Cod de proiectare pentru structuri de zidărie.

b) Prepararea produsului "DEKO H4100" se face prin amestecarea mecanizată până la omogenizare perfectă a celor două componente, în proporțiile indicate în fișa tehnică (componenta A: componenta B = 14,3 kg: 5 kg).

Produsul obținut are o lucrabilitate de maxim 1 oră, în funcție de temperatură și umiditate (temperatură de 23 °C și umiditate 50%), cu amestecări periodice, dar fără adaos suplimentar de componente.

c) Aplicarea produsului "DEKO H4100" se efectuează manual cu drșica metalică astfel:

-primul strat se aplică în grosime de cca.2,0 mm;

- al doilea strat de produs în grosime de 1,0 mm-1,5 mm se aplică înainte de uscarea completă a primului strat, pe direcție perpendiculară față de primul strat.

În cazul zonelor cu microfisuri sau supuse la eforturi suplimentare este obligatorie armarea cu plasă din fibre de



sticlă. Plasa se înglobează complet în primul strat de hidroizolație. După uscare parțială (4-5 ore), se aplică al doilea strat de hidroizolație.

Darea în exploatare se va efectua după maturarea completă a produsului "DEKO H4100", respectiv după min. 28 de zile.

Consumul specific orientativ, pentru DEKO H4100 este de cca. 1,7 kg/m²/strat de 1,0 mm grosime.

Consumul exact se stabilește de la caz la caz, prin încercări prealabile.

"DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE"

a) Pregătirea suprafeței suport din mortar de ciment, beton se efectuează prin curățare (manuală sau mecanizată) pentru îndepărtarea particulelor solide, praf, urme de ulei, grăsimi, săruri, vopsea, etc.

Suprafața suport trebuie să fie uscată, fără urme de mușgai, să aibă capacitate portantă, respectiv să fie stabilă.

b) Aplicarea produsului

"DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE" este un produs gata de utilizare. Înainte de aplicare se omogenizează în ambalaj cu un mixer mecanic cu viteză de rotație redusă.

Aplicarea produsului se efectuează fără a fi diluat, cu pensula, trafaletul sau cu drișca metalică în două straturi cu grosime totală de 0,8 mm-1,5 mm. Aplicarea se face uniform, fără pori sau zone neacoperite. Al doilea strat se aplică la 2 ore după aplicarea primului strat pe direcție perpendiculară față de primul strat. După aprox. 4 ore pot fi aplicate placajele pentru finisare.

2.3 Caietul de prescripții tehnice

2.3.1 Condiții de concepție

Produsele sunt concepute pentru utilizare la clădiri civile și industriale, sau la construcții speciale, pentru protecția împotriva acțiunii apei, putând fi aplicate numai pe suport uscat.

2.3.2. Condiții de fabricare

Calitatea constantă a produselor este asigurată și garantată de producător prin controlul său intern și extern, concretizat prin rapoarte de încercări eliberate pe loturi de fabricație, pe toată durata de valabilitate a acestui agreement.

2.3.3 Condiții de livrare

La livrare produsele sunt însoțite de declarația de conformitate a furni-zorului cu agreementul tehnic eliberat pentru acesta, potrivit prevederilor standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1 : Cerințe generale" și SR EN ISO / CEI 17050-2: 2010 - "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2 : Documentație suport".

Fiecare livrare este însoțită de instrucțiuni de punere în operă, în limba română.

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată, producătorul va preciza condițiile de depozitare (temperatura și clasa de pericolozitate).

2.3.4 Condițiile de punere în operă

La punerea în operă a produselor ce fac obiectul prezentului agreement tehnic, trebuie respectate reglementările tehnice specifice :

- C300-94: Normativ de prevenire și stingere a incendiilor, pe durata ex-cu-tării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- Pentru protecția personală a lucrătorilor, trebuie respectate cerințele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislației, securității și sănătății în muncă, conform Legii nr. 319/2006 cu completările și modificările ulterioare;
- HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau muta-genii la locul de muncă;

Punerea în operă a produselor se face în conformitate cu instrucțiunile producătorului înscrise pe ambalaje, precum și în fișele tehnice care însoțesc produsele.

Condiții de lucru:

- temperatura minimă de aplicare a produsului este de +5°C, iar cea maximă de +30°C;
- umiditatea relativă maximă a aerului: 75%.
- temperatura suportului: +10°C ÷ +30°C.



Concluzii

Aprecieră globală

• Utilizarea produselor în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement.

Condiții

- Calitatea și constanța caracteristicilor relevante ale produselor au fost examinate și găsite corespunzătoare și trebuie menținute constante pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.
- Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avute în vedere că acestea erau în vigoare la data elaborării acestui agrement.
- Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsele.
- Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, care este conținută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea lui în operă.
- Organismul elaborator de agrement tehnic răspunde de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementul tehnic nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.
- Oportunitatea elaborării agrementului tehnic este stabilită de organismul elaborator de agrement tehnic.
- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată conform programului stabilit de către organismul elaborator al agrementului tehnic (verificări/încercări de laborator, tipul și frecvența încercărilor).
- Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

• Organismul elaborator al agrementului tehnic (sau alt organism elaborator de agrement tehnic abilitat de către CTPC în cazul în care cel inițial își încetează activitatea) va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatele verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita MDLPA anularea agrementului tehnic din baza de date.

• Anularea agrementului tehnic se va face și în cazul constatării prin controale, de către organismele de supraveghere a pieței, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare a produselor.

• În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează prevederilor din agrementul tehnic, organismul elaborator solicită retragerea agrementului tehnic și anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitate agrement tehnic: 12.04.2025

Valabilitate aviz tehnic e: 12.04.2024

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.

Pentru grupa specializată nr. 3

Președinte,

C.s. II. Ing. Silviu Valeanu

DIRECTOR AXA CERT

Aud. Sen. Doina Mincu



3. Remarci complementare ale grupei specializate

Produsele "DEKO H4100", "DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE", care fac obiectul prezentului acord tehnic, sunt realizate de firma ORGACHIM JSC – Bulgaria și se utilizează la clădiri civile și industriale sau la construcții speciale, după caz, pentru protecția la apă a elementelor de construcții, putând fi aplicate numai pe suport uscat.

Produsele aplicate realizează protecții flexibile și impermeabile a suprafețelor orizontale circulabile/ necirculabile sau verticale conform domeniilor de utilizare prezentate la pct. 2.1.

Calitatea constantă a produselor este asigurată și garantată de producător prin controlul său intern și extern concretizat prin rapoarte de încercări eliberate pe loturi de fabricație.

Pentru verificarea comportării în exploatare în România a produselor, titularul acordului tehnic are obligația de a urmări și observa, pe perioada de valabilitate a acordului tehnic, lucrări executate în acest timp în țară, rezultatele fiind consemnate în procese verbale.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la cunoștința elaboratorului de acord tehnic.

Criteriile de performanță ale produselor au fost verificate prin teste de laborator de către Laborator construcții- AXA CERT și de specialiștii firmei producătoare, în conformitate cu standardele tehnice europene și românești în vigoare. Din analiza efectuată s-a constatat că produsele asigură calitatea lucrărilor executate în domeniile de utilizare prezentate la punctul 2.1.

Sinteza rapoartelor de încercare este prezentată în tabelele 1 și 2.

Sinteza rapoartelor de încercare

Tabel 1 Criterii de performanță: "DEKO H4100"

Nr. crt.	Criterii de performanță	Metoda de încercare	U.M.	Nivel de referință	Performanțe	Elaborator
0	1	2	3	4	5	6
1	Aspect, culoare	vizual	-	comp:A pulbere comp B: lichid alb	compA: coresp. compB: coresp.	ORGACHIM JSC – Bulgaria + Laborator construcții- AXA CERT
2	Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm ³	compA 1,3± 0,15	1,35	
3	Alungirea la rupere (grosime 1mm)	SR 137:1995	%	min.15	17,39	
4	Flexibilitatea la rece (dorn de 2mm, t = -20 °C)		°C	să nu prezinte fisuri	corespunde	
5	Aderența la suport a) după 28 zile la t=23°C și URA=50% b) după cicluri de îngheț - dezgheț	SR EN ISO 4624:2016	N/mm ²	≥0,5	a) 2,6 b) 1,9	
6	Impermeabilitatea la apă cu presiune (48 de ore la presiunea apei de 1,5 bari)	SR EN 12390 - 8: 2019	cm	După încercare, apa trebuie să nu pătrundă pe fața nesupusă încercării	corespunde	
7	Lucrabilitatea	Proc. prod.	ore	≤ 1	1	



Tabel 2 Criterii de performanță: "DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE"

Nr. crt.	Criterii de performanță	Metoda de încercare	U.M.	Nivel de referință	Performanțe	Elaborator
0	1	2	3	4	5	6
1	Aspect, culoare	vizual	-	Pastă omogenă gri	Pastă omogenă gri	ORGACHIM JSC – Bulgaria + Laborator construcții-
2	Densitate $t = 20 \pm 5^\circ\text{C}$)	SR EN ISO 2811-4:2011	g/cm ³	1,5 $\pm$ 0,05	1,5	
3	Vâscozitate Brookfield ($t = 23 \pm 0,5^\circ\text{C}$)	SR EN ISO 2555:2018	mPa s	10000-21000	corespunde	
4	Conținut de substanțe nevolatile (1h, 125°C)	SR EN ISO 3251 :2019	%	min.78	corespunde	
5	Conținut de compuși organici volatili (VOC)		g/l	max.30	max.30	
6	Aderența la suport a) după 28 zile la $t = 23^\circ\text{C}$ și URA=50% b) după expunere 14 zile la $t = 23^\circ\text{C}$ și URA=50% și 14 zile la 70°C c) după expunere 7zile la URA=50% și 21 zile imersie în apă d) după expunere 28zile la $t = 23^\circ\text{C}$ și URA=50% , 7zile la sol. Ca(OH) ₂ la 40°C , și 2 h la $t = 23^\circ\text{C}$ și URA=50%	SR EN 1542:2002	N/mm ²	a) $\geq 0,5$ b) $\geq 0,5$ c) $\geq 0,5$ d) $\geq 0,5$	a) 1,6 b) 3,1 c) 1,3 d) 1,6	

AXA CERT SRL își însușește rezultatele rapoartelor de încercare emise de ORGACHIM JSC - Bulgaria

Extrase din procesul verbal al ședinței de deliberare a grupeii specializate nr.3 din cadrul AXA CERT S.R.L.

Grupa specializată nr. 3 "Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori" din cadrul AXA CERT SRL., alcătuită din:

Președinte grupă: C.s. II. Ing. SILVIU VALEANU

Raportor grupă: Ing. ANDI FLORENTIN PREDA

Membrii grupă: M.ie.ing. ION VASILE

Ing. CHIRIȚA LAMBA

s-a întrunit la data de 21.02.2022 în ședință de deliberare, încheiată cu procesul verbal nr. 2715.4 pentru a analiza cererea, documentația tehnică a agrementului tehnic 021-03/014-2022 și rezultatele testelor de laborator pentru Produse pentru protecția la apă a elementelor de



construcții, "DEKO H4100", "DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE", realizate de firma ORGACHIM JSC – Bulgaria.

Domeniul de utilizare în construcții a produselor este cel menționat la pct. 2.1, fiind necesar ca prin punerea în operă a produselor care se face în condițiile specificate în agrement la pct. 2.2.4 și 2.3.4 să fie respectate și cele prevăzute în documentația tehnică de execuție a producătorului.

În urma parcurgerii etapelor de verificare desfășurate "in situ" se va face urmărirea comportării în exploatare a produselor puse în operă și a celor rezultate din exploatarea curentă, atestându-se conformitatea cu specificațiile agrementului tehnic.

Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic după data de 20.03.2024, se va face în funcție de rezultatele verificărilor privind calitatea și comportarea în exploatare a produselor la construcții realizate de solicitant. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Propune aprobarea de către CTPC a agrementului tehnic 021-03/014-2022 - Produse pentru protecția la apă a elementelor de construcții, "DEKO H4100", "DEKO HYDROPROTECT MEMBRANE", realizate de firma ORGACHIM JSC – Bulgaria., cu termen de valabilitate de trei ani.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-03/014-2022, conținând 48 pagini, face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 3

Ing. ANDI FLORENTIN PREDA

Membrii grupei specializate nr.3

M.ie. ing. ION VASILE

Ing. CHIRIȚA LAMBA



