

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 100 - 23C «14» martie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricotat executat la mașini circulare, împletitura pique, vopsit (culoarea albastru-închis), din 48% bumbac, 47% PES, 5% EA, art. 30/1 LYC PIQUE COT/PES CMR OW culoarea 20-4045, densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcămintei.*

Solicitant SRL „VARGUS GRUP”, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 14-15

Producător Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 07.03.2023

Data începerii încercării 09.03.2023 **Data sfârșitului încercării** 14.03.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9295-23 din 27.02.2023 și programului Nr. 9295-23/1 din 27.02.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения.», GOST 31228-2004 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30383-95 „Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”, SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-igienici”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 100 - 23C «14» martie 2023	Cod: ПИИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricatat executat la mașini circulare, împletitura pique, vopsit (culoarea albastru-închis), din 48% bumbac, 47% PES, 5% EA, art. 30/1 LYC PIQUE COT/PES CMR OW culoarea 20-4045, densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea lenjeriei de corp și îmbrăcămintei.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct.1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab.1 GOST 30814-2002 pct. 4.1 GOST 31228-2004 pct. 4.1 GOST 30383-95 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100 70 150 150	272
3	Higroscopicitatea, %, min	SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab.1 GOST 31228-2004 pct. 4.1 GOST 30383-95 pct. 4.1	GOST 3816-81 pct. 3	9-25 6 13-18	13,5
4	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct.1.1.3	SM SR EN 12127:2013	190	230,6
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - EA	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	47,0 48,7 4,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Sveț E.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	