



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №14

Мастика битумная изоляционная



ДСТУ Б В.2.7-236:2010

Дата изготовления: 10.12.2025 г.

Номер партии: 1

Вес партии: 5 тонн

№	Название показателя	Норма	Фактически
1.	Температура размягчения по методу «кольца и шара», $^{\circ}\text{C}$, не меньше	90	90
2.	Плотность, г/мг, не меньше	0,9-1,2	1,0
3.	Теплостойкость, $^{\circ}\text{C}$ не меньше	90	90
4.	Глубина проникновения иглы при температуре 25°C , 0,1 мм	18-20	20
5.	Водонасыщенность за 24 часа, %, не более :	0,2	0,2
6.	Однородность	однородная	однородная
7.	Температура применения, $^{\circ}\text{C}$	-5 - +40	-5 - +40

Вывод: предоставленная проба мастики соответствует основным показателям согласно ДСТУ Б В.2.7-236:2010

Производитель: ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СФЕРАИЗОЛ»

Страна происхождения: Украина

Произведено согласно ДСТУ Б В.2.7-236:2010

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Руководитель лаборатории :

Дата выдачи паспорта: 10.12.2025г.

