


Предназначение

2К полиэфирная стекловолоконная шпатлевка для заполнения глубоких неровностей, небольших отверстий и перфораций, вызванных коррозией. Предназначена для повторной отделки автомобилей, для применения в транспорте- и машиностроении, морском хозяйстве. Обладает адгезией к железу, стали, алюминию, цинку, армированному стеклопластику (GRP) и дереву. Водонепроницаемая, с высокой вертикальной устойчивостью и ограниченными возможностями шлифовки.

Скорость растекания: --

Инструкции по эксплуатации

	Цвет зеленый					
	Пропорция смешивания					
	Отвердитель	по весу (лак : отвердитель)		по объему (лак : отвердитель)		
	Mira Härter P	100 : 2		--		
	Отвердитель					
	для полной покраски			для частичной покраски		
	--			--		
	Срок годности после смешивания компонентов					
	4–5 мин. с Mira Härter P при 20 °C					
	Растворитель					
	--					
	Вязкость распыления					
	Гравитационный краскопульт			Комбинированное/Безвоздушное распыление		
	--			--		
	Метод нанесения:					
	Метод нанесения	Отвердит ель	Давление (бар)	Размер форсунк и [мм]	Число распыле ний	Раствори тель
	--	--	--	--	--	--
	Время испарения растворителя из пленки					
	--					

Версия: en 0617

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке (под его личную ответственность) того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Эссенбах · Тел.: +49(0)87 03/922-0 · Факс: +49(0)87 03/922-100 · mira@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Толщина сухого покрытия

--



Время сушки

Температура
объекта

«от пыли»

«на
отлип»готово к
сборкеготово к
шлифовкеготово к
повторно
му
нанесению

20 °C

--

--

--

20 мин.

--

60 °C

--

--

--

10 мин.

--

Указание

Хранение:

--

Содержание ЛОС
(летучих органических
соединений):

По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории V/b) составляет: 250 г/л.
Этот продукт содержит не более 4 г/л ЛОС.

Рабочие условия:

Температура от +10 °C, относительная влажность до 80 %.
Обеспечить адекватное проветривание. Кузовная шпатлевка на полиэфирной основе не отвердевает при температуре ниже + 10 °C.

Инструкции по
эксплуатации:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Следует слегка отшлифовать поверхности. Удалить неотвердевший слой старого покрытия и грунтовки. Не следует наносить на термопластичные или кислотосодержащие поверхности (Reaktionsprimer). Необходимо тщательно перемешать кузовную шпатлевку с отвердителем. Не следует применять более 3 % Härter P! Недостаточная или избыточная дозировка отвердителя может привести к появлению пятен в отделочном слое покрытия. Необходимо очищать и обезжиривать всю окрашиваемую поверхность посредством Mipa Silikonentferner перед каждой операцией. Очистить дефектные участки от ржавчины до оголенного металла и отшлифовать наждачной бумагой P 80 / 150. После сушки необходимо произвести сухую шлифовку при помощи наждачной бумаги P 150 / 240. До нанесения шпатлевки следует отшлифовать всю поверхность сухой наждачной бумагой P 240 / 360 до получения матовой отделки. При шпатлевании цветных металлов (например, алюминиевых, оцинкованных поверхностей) возможно нанесение грунтовочного слоя грунт-шпатлевки Mipa EPPrimer-Surfacer для обеспечения оптимальной адгезии до нанесения кузовной шпатлевки. Не следует наносить покрытие повторно, не изолировав поверхность посредством шпатлевки Mipa 1K или 2K. Для улучшения антикоррозионной защиты, например, при реставрации ретроавтомобилей, необходимо загрунтовать поверхность грунт-шпатлевкой Mipa EP-Primer-Surfacer (см. технический паспорт Mipa EP-Primer-Surfacer). Следует всегда проводить сухую шлифовку шпатлевки.

Версия: en 0617

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке (под его личную ответственность) того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Эссенбах · Тел.: +49(0)87 03/922-0 · Факс: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com