


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>466 - 22C</b> «30» noiembrie 2022	Cod: ПИИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**  
Director «LabTest - Airin» SRL  
Șveț I.  
30 noiembrie 2022

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Țesătură albă din fibre 65% PES, 35%bumbac, legătura pânză, marca „KAKAO” Home, art. Memo, pentru fabricarea articolelor de pat.*

**Solicitant** „Anghel – Lux” SRL mun. Chișinău, bd. Traian, 11 ap.(of.) 100

**Producător** “ISA TEKSTIL SAN. VE DIŞ. TIC.LTD.ŞTI” Turcia

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** (1,5x0,5) m

**Data primirii mostrelor** 28.11.2022 **Data începerii încercării** 28.11.2022 **Data sfârșitului încercării** 30.11.2022

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9266-22 din 28.11.2022 și pe baza programului Nr. 9266-22 din 28.11.2022

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificarea

**DN la produse** GOST 29013-91 «Ткани одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи. ОТУ»

RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29013-91 pct. 1.4.2 tab. 2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 <sub>2</sub> O <sub>5</sub> B <sub>5</sub>	-6,0 -2,5	-5,5 -2,3
2	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, kgf, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29013-91 pct. 1.4.2 tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	24 15	60,6 37,5
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	67,1 32,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	