



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 49700-23

Data emiterii

07 august 2023

Valabil până la

07 august 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produsul de cărbune - Antracit, marca "AO" (25-70) mm
(declarat de producător: Antracit, marca "AO" (25-70) mm;
lotul - 597,6 tone conform invoice nr. 030/2023/36-06 din 30.06.2023;
termenul de păstrare - 24 luni de la data depozitării;
păstrarea: depozitul firmei (RM, or. Bălți, str.Sofia, 27/1)

Codul NC MD
27011110

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM 259:2005 p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind. 1,2

PRODUCĂTOR

ООО „Шахтоуправление „Садкинское”
347017, reg. Rostov, raionul Belokalitvinskii, s.Golubinka, Federația Rusia.

Codul țării
RU

CLIENT

AUTO-INTERNATIONAL SRL,
RM, mun.Bălți, str.Sofia, 27/1

Codul IDNO
1012602002961

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare nr.7/142 din 24.07.2023.
Raportului de încercări nr. 271/e din 07.08.2023,
eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.
Raportului de evaluare nr.7/15-ev din 07.08.2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.

Seria C nr. 0066009



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Meleștiu, 22A
Tel. +(373) 79015395

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 271/e

07.08.2023

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului "AUTO-Internațional" S.R.L., MD-3100, str. Sofia, 27/1, mun. Bălți

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza:

Cerere nr. 0117 C din 20.07.2023, Raport de prelevare a probelor nr. 10 din 24.07.2023

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 24.07.2023

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Perioada desfășurării încercărilor: 24.07.2023-07.08.2023

Scopul încercărilor: certificare

Data finalizării încercărilor: 07.08.2023

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit marca „AO” (25-70) mm

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22±3) °C Presiunea: (100±2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -carbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	9,87 ---	---	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,1	---	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)		18,422 (4400)/ 13,400 (3200)	29,360 (7010)	---	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-06-01 ed.1/08.04.2022	2,80	3,00	4,50	1,30	---	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **

