

Grund pentru tencuială decorativă

Utilizare:

Produs special pentru aplicare preliminar tencuielilor decorative pe bază de rășini stirenacrilice, rășini siliconice precum și tencuială decorativă de soclu, pe suporturi minerale în scopul reducerii și egalizării absorbției, pentru îmbunătățirea aderenței.

Produsul se colorează în nuanță apropiată tencuielii decorative. Produsul se aplică la interior și exterior în sistem de finisaj profesional.



Caracteristici:

- aderență ridicată
- prelucrare ușoară
- uscare rapidă

Date tehnice:

Număr articol:	SAGTC
Baza materialului:	rășină sintetică, apă, adaosuri minerale, aditivi
Densitate:	$1,50 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$
Conținut de nevolatili:	$60,00 \pm 5,00 \%$
Temperatură aer/suport la punere în operă:	între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+25^{\circ}\text{C}$
Consum:	$0,30 - 0,35 \text{ kg / m}^2$
Ambalaj:	găleată plastic
Livrare:	4; 6; 24 kg
Depozitare / Valabilitate:	24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, la temperaturi între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+30^{\circ}\text{C}$. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și acțiunea directă a razelor solare, pe paleți de lemn.

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe. Consumul exact se determină pe suprafețe de probă.

Stratul suport:

Produsul se aplică pe suprafețe plane, curate și rezistente. Eventualele diferențe de planeitate se rectifică prealabil aplicării produsului. Suprafața nu trebuie să prezinte materiale ce pot forma un strat separator (de exemplu uleiuri, humă, var etc.). Suporturile, în special cele din beton, trebuie să aibă o umiditate reziduală sub 2,5%. Suprafețele de termosistem cu denivelări se corectează prealabil cu ADEPLAST Polistirol Premium. Suprafețele de tipul tencuielilor cu denivelări se corectează prealabil cu ADEPLAST MTe35 (mortar tencuiala de exterior).

În funcție de situație se realizează prealabil hidroizolațiile necesare, în special în zona de soclu pe sistem termoizolant. În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5°C sau să crească peste +25°C.

Punere în operă:

Produsul poate fi diluat cu maxim 1 litru de apă curată la o găleată de 24 kg, 0,25 l la 6 kg, respectiv 0,2 l la 4 kg. Produsul se aplică omogen cu trafaletul.

În condiții normale de temperatură și umiditate, respectiv 20°C și 65%, **timpul de uscare este de cca. 24 ore**. În condiții de umiditate ridicată sau temperaturi scăzute timpul de uscare al straturilor aplicate crește.

COV :

COV limita UE [g/l]: cat. A/h: 30(2010)

COV produs, max. [g/l]: 5, produs în stare gata de utilizare.

Important:

- Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei sau suporturi ce conțin humă;
- Trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, a intemperiilor sau a înghețului;
- **În decursul aplicării și uscării suprafețele tratate nu trebuie expuse razelor solare directe;**
- Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate finisajului trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații.
- Respectați informațiile din fișa cu date de securitate.

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 034VT SDTZCP/CO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

TENCUIALĂ DECORATIVĂ

SDTZCP / Sauber Dekor - tencuială decorativă structurată Culorile Pământului

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

La acoperirea suprafețelor interioare și exterioare ale clădirilor cu rol de protecție și realizarea unui aspect estetic.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

S.C. ADEPLAST S.R.L

sat Corlătești, str. Adeplast nr. 164A; cod poștal: 107063

comuna Berceni, jud. Prahova, România

Tel. 0244338000

4. Numele și adresa de contact a reprezentatului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 4

6. Standard armonizat:

S.C. ADEPLAST S.R.L a efectuat încercările de tip conform SR EN 15824:2017 în cadrul sistemului 4 și a emis Raportul I.I.T. Nr. 186/13 din 30.04.2013.

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	U.M.	Performanța	Standard armonizat
Permeabilitatea la vapori de apă	[g/(m ² · d]	V2 (116,51)	SR EN 7783:2012
Absorbția de apă	[kg/(m ² · √h]	W2	SR EN 1062-3:2008
Aderența	[N/mm ²]	≥ 0.3	SR EN 1542:2002
Durabilitate	-	NPD	SR EN 13687-3:2002
Conductivitatea termică	[W/m· K]	≥ 0.7	SR EN 1745:2012
Reacția la foc	-	Clasa C	SR EN 13501-1+A1:2010
Substanțe periculoase	-	NPD	-
Aderenta după imbatranire	N/ mm ²	> 1	SR EN 13687-3:2002
Grad de basicare		fara basici	
Grad de fisurare		fara modificari OS (0)	
Grad de exfoliere		fara modificari OS (0)	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Șef fabrică vopsele și tencuieli decorative Corlătești

Alexandru Mare



25.05.2020

SAUBER DEKOR

Tencuială decorativă siliconată Culoarele Pământului

Utilizare:

Tencuială decorativă structurată pe bază de rășini sintetice pentru interior și exterior cu adaos de silicon conform SR EN 15824 : 2017. Produs lavabil, flexibil, cu permeabilitate la vapori de apă. Produsul conferă suprafeței rezistență la zgâriere, lovire, intemperii. Produs cu aplicare pe suporturi minerale, într-un singur strat, în sistem de finisaj hobby.

Produsul se livrează gata colorat pe baza paletarului ADEPLAST® Culoarele Pământului: Pământ Însorit, Nisip Auriu, Granit, Argilă, Căramidă Roșie și Teracotă.



Caracteristici:

- aplicare cu productivitate ridicată
- nuanțe de culori stabile
- structură suprafață scoartă de copac

Date tehnice:

Număr articol:	SDTZCP
Baza materialului:	rășină sintetică, apă, dioxid de titan, adaosuri minerale, aditivi, pigmenti oxizi de fier de diferite culori
Permeabilitate la vapori de apă:	V ₂
Absorbția de apă:	W ₂
Aderență:	≥ 0.3 N/mm ²
Conductivitate termică:	≥ 0.7 W/m·K
Temperatură aer/suport la punere în operă:	între +5°C și +25°C
Consum:	cca. 2,4 - 2,8 kg / m ² / granulație 1,5 mm / structură zgâriată cca. 2,8 kg / m ² / granulație 2,0 mm / structură zgâriată
Ambalaj:	găleată plastic
Livrare:	25 kg
Depozitare / Valabilitate:	24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, la temperaturi între +5°C și +30°C. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare, pe paleți de lemn.

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe. Consumul exact se determină pe suprafețe de probă.

Stratul suport:

Produsul se aplică pe suprafețe plane, curate și rezistente. Eventualele diferențe de planeitate se rectifică prealabil aplicării grundului. Suprafața nu trebuie să prezinte materiale ce pot forma un strat separator (de exemplu uleiuri sau altele asemenea). Preliminar suprafețele se amorsează cu Grund pentru tencuieli decorative. Suporturile cu absorbție deosebit de ridicată se amorsează cu ADEPLAST® Amorsă de impregnare. În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5°C sau să crească peste +25°C.

Punere în operă:*Aplicarea grundului:*

Grundul se colorează la aceeași nuanță cu tencuiala decorativă. El se aplică cu trafaletul pe toată suprafața. Este punte de legatura între substrat și tencuiala precum și produs ce reglează absorbția substratului usurând totodată structurarea tencuielii pe suprafața.

Înainte de aplicarea tencuielii decorative, grundul trebuie să fie uniform și complet uscat. Timp de uscare minim 24 ore.

Aplicarea tencuielii decorative:

Înainte de aplicare produsul se amestecă pentru omogenizare, cu malaxor electric. În lipsa omogenizării pot apărea diferențe optice pe suprafață.

În cazul în care produsul are o vâscozitate ridicată, poate fi diluat cu apă în cantitate de maxim 0,2L/găleată. Diluarea se va face în aceeași cantitate pentru toate gălețile cu produs.

Tencuiala se aplica într-un singur strat cu ajutorul unei gletiere de inox la o grosime egală cu granulația tencuielii.

Structurarea suprafeței proaspăt aplicate se face cu gletieră de material plastic. Structura zgâriată se obține cu mișcări verticale, orizontale, circulare sau neregulate, după dorință. Surplusul de material de pe drișca de plastic se îndepărtează constant. Nu se insistă cu drișca de plastic foarte mult. Structurarea se face continuu la câteva minute după tragerea materialului pe suprafață. Prelungirea timpului între tragerea materialului și structurare reduce gradul de lucrabilitate deoarece materialul începe să se usuce la suprafață.

Se aplica fără întrerupere, prin procedeul „umed pe umed”, pentru a se evita apariția nadelor inestetice. Nu se recomandă a se reaplica local ulterior produs, cu scopul de a efectua reparații și rectificări, peste o suprafață deja aplicată, deoarece zonele respective vor ieși în evidență defectuos în aspectul general al finisajului. De asemenea, nu se recomandă aplicarea tencuielii pe suprafețe exterioare orizontale expuse direct umidității ridicate.

Curățarea uneltelor se face cu apă, imediat după aplicare.

Produsul conține materiale minerale de origine naturală și poate prezenta de la un lot la altul diferențe de nuanță. Din acest motiv suprafețele continue trebuie acoperite în întregime cu produs din același lot. Paletarul de culori ADEPLAST®, precum și mostrele de culoare prezentate au caracter orientativ.

ADEPLAST se angajează să respecte cât mai bine posibil aceste culori, concordanța perfectă nu poate fi garantată.

În condiții normale de temperatură și umiditate, respectiv 20°C și 65%, timpul de uscare aparentă este de cca. 24 ore, pentru uscare în profunzime cca. 7 zile. În condiții de umiditate ridicată sau temperaturi

scăzute timpul de uscare al straturilor aplicate crește. Expunerea la ploaie înainte de uscarea completă poate duce la scurgeri de culoare albă pe suprafață. Protejarea fatadelor cu plase speciale este imperios necesară atunci când sunt condiții iminente de ploaie

COV :

COV limita UE [g/l]: cat. A/c: 40(2010)

COV produs, max. [g/l]: 40, produs în stare gata de utilizare.

Important:

- În decursul aplicării și uscării trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, a intemperiilor sau a înghețului;
- Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate finisajului trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie;
- Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei sau suporturi ce conțin umă;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații.
- Respectați informațiile din fișa cu date de securitate.

SAUBER DEKOR

Tencuială decorativă siliconată

Utilizare:

Tencuială decorativă structurată pe bază de rășini acrilico-stirenice pentru interior și exterior cu adaos cu silicon.

Dupa aplicare suprafata este superlavabila, flexibila, cu permeabilitate la vapori de apă, rezistentă la zgâriere, lovire și intemperii.

Produsul se livrează gata colorat pe baza paletarului ADEPLAST® sau alb pentru colorare cu paste înainte de aplicare.



Caracteristici:

- aplicare cu productivitate ridicată
- nuanțe de culoare stabile
- acoperire a imperfecțiunilor suprafeței

Date tehnice:

Număr articol:	SDTD15; SDTZ20
Baza materialului:	rășină sintetică, apă, dioxid de titan, adaosuri minerale, aditivi
Permeabilitate la vapori de apă:	V ₁
Absorbția de apă:	W ₂
Aderența:	≥ 0.3 N/mm ²
Conductivitate termică:	≥ 0.7 W/m·K
Temperatură aer/suport la punere în operă:	între +5°C și +25°C
Consum:	2,5-2,8 kg / m ² / granulație 1,5 mm / structură drișcuită 2,8 -3,2 kg / m ² / granulație 2 mm / structură zgâriată
Ambalaj:	găleată plastic
Livrare:	28 kg
Depozitare / Valabilitate:	24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, la temperaturi între +5°C și +30°C. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare, pe paleți de lemn.

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe. Consumul exact se determină pe suprafețe de probă.

Stratul suport:

Produsul se aplică pe suprafețe plane, curate și rezistente. Eventualele diferențe de planeitate se rectifică prealabil aplicării grundului. Suprafața nu trebuie să prezinte materiale ce pot forma un strat separator (de exemplu uleiuri sau altele asemenea). Preliminar suprafețele se amorsează cu Grund pentru tencuieli decorative. Suporturile cu absorbție deosebit de ridicată se amorsează cu ADEPLAST® Amorsă de impregnare. În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5°C sau să crească peste +25°C.

Punere în operă:**Aplicarea grundului:**

Grundul se colorează la aceeași nuanță cu tencuiala decorativă. El se aplică cu trafaletul pe toată suprafața. Este punte de legatura între substrat și tencuiala precum și produs ce reglează absorbția substratului usurând totodată structurarea tencuielii pe suprafața.

Înainte de aplicarea tencuielii decorative, grundul trebuie să fie uniform și complet uscat. Timp de uscare minim 24 ore.

Aplicarea tencuielii decorative:

Înainte de aplicare produsul se amestecă pentru omogenizare, cu malaxor electric. În lipsa omogenizării pot apărea diferențe optice pe suprafață.

În cazul în care produsul are o vâscozitate ridicată, poate fi diluat cu apă în cantitate de maxim 0,2L/găleată. Diluarea se va face în aceeași cantitate pentru toate gălețile cu produs.

Tencuiala se aplica într-un singur strat cu ajutorul unei gletiere de inox la o grosime egală cu granulația tencuielii.

Structurarea suprafeței proaspăt aplicate se face cu gletieră de material plastic. Structura zgâriată se obține cu mișcări verticale, orizontale, circulare sau neregulate, după dorință. Surplusul de material de pe drișca de plastic se îndepărtează constant. Nu se insistă cu drișca de plastic foarte mult. Structurarea se face continuu la câteva minute după tragerea materialului pe suprafață. Prelungirea timpului între tragerea materialului și structurare reduce gradul de lucrabilitate deoarece materialul începe să se usuce la suprafață.

Se aplica fără întrerupere, prin procedeul „umed pe umed”, pentru a se evita apariția nadelor inestetice. Nu se recomandă a se reaplica local ulterior produs, cu scopul de a efectua reparații și rectificări, peste o suprafață deja aplicată, deoarece zonele respective vor ieși în evidență defectuos în aspectul general al finisajului. De asemenea, nu se recomandă aplicarea tencuielii pe suprafețe exterioare orizontale expuse direct umidității ridicate.

Curățarea uneltelor se face cu apă, imediat după aplicare.

Produsul conține materiale minerale de origine naturală și poate prezenta de la un lot la altul diferențe de nuanță. Din acest motiv suprafețele continue trebuie acoperite în întregime cu produs din același lot. Paletarul de culori ADEPLAST®, precum și mostrele de culoare prezentate au caracter orientativ.

ADEPLAST se angajează să respecte cât mai bine posibil aceste culori, concordanța perfectă nu poate fi garantată.

În condiții normale de temperatură și umiditate, respectiv 20°C și 65%, timpul de uscare aparentă este de cca. 24 ore, pentru uscare în profunzime cca. 7 zile. În condiții de umiditate ridicată sau temperaturi scăzute timpul de uscare al straturilor aplicate crește. Expunerea la ploaie înainte de uscarea completă poate duce la scurgeri de culoare albă pe suprafață. Protejarea fatadelor cu plase speciale este imperios necesară atunci când sunt condiții iminente de ploaie.

COV :

COV limita UE [g/l]: cat. A/c: 40(2010)

COV produs, max. [g/l]: 40, produs în stare gata de utilizare.

Important:

- În decursul aplicării și uscării trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, a intemperiilor sau a înghețului;

- Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate finisajului trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie;
- Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei sau suporturi ce conțin humă;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații.
- Respectați informațiile din fișa cu date de securitate.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții, în conformitate cu ISO/CEI 17050-1)

Nr. 010 GRUND PENTRU TENCUIELI

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Grund pentru tencuieli decorative

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: numărul lotului și data fabricației sunt inscripționate pe ambalaj.**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

ADEPLAST GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE -produs special pentru aplicare preliminar tencuielilor decorative pe bază de rășini sintetice în dispersie apoasă, rășină siliconică precum și tencuială decorativă de soclu, pe suporturi minerale în scopul reducerii și egalizării absorbției, pentru îmbunătățirea aderenței.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SC ADEPLAST SRL

Sediul central: 107063, Sat Corlătești Str. Adeplast Nr.164A, com. Berceni, jud. Prahova, Tel. 0244 338 000

Punct de lucru Oradea: 410605, Oradea, Str.Uzinelor Nr.3, Jud. Bihor, Tel. 0259 403750

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:****AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 001SC-04/692-2017****7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificație tehnică de referință	Performanțe declarate
Aspect	verificare vizuală	AT nr. 001SC-04/692-2017	Lichid vascos
Masa volumică	SR EN ISO 2811-1:2011		$1,50 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008		$60,00 \pm 5,00 \%$
Timp de uscare	SR EN ISO 9117-6:2012		24 h

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul IME din INCĐ URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Florești nr.117, Tel. / Fax: 0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: info@incerc-cluj.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Șef fabrică vopsele și tencuieli decorative Corlatesti
Alexandru Mare

11.05.2020, Corlătești

DD - 15, Ed.4

