

**ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО»
м. Черкаси**

**Паспорт якості № 1160
ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ «ТЕХНО»
ТЕХНОФАС ЕФЕКТ**

Дата виготовлення: 22.04.2021

Номер партії: 1160

Назва показника	Вимоги ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 ТЕХНОФАС ЕФЕКТ	Фактично встановлено
Геометричні розміри, мм:		
довжина	1200 ± 10	1200
ширина	600 ± 5	600
товщина	70 ± 2	70
Густина, кг/м ³	135 ± 13	140
Теплопровідність при 25 °С, Вт/(м·К), не більше	0,039	0,038
Міцність на стиск при 10% - вий лінійній деформації, МПа, не менше	0,040	0,050
Міцність на стиск при 10% - вий лінійній деформації після сорбційного зволоження, МПа, не менше	0,036	0,041
Границя міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному поверхні плити, МПа, не менше	0,015	0,016
Вологість, % за масою, не більше	0,5	0,1
Водопоглинання при частковому зануренні, % за масою, не більше	10,0	3,5
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	4,5	3,7

**Висновок : за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам
ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013, марки ТЕХНОФАС ЕФЕКТ**

Дата видачі паспорта: 22.04.2021

Начальник ВЛ ВТК _____



Плити необхідно зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають їх від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в запакованому стані під навісами на підкладках або піддонах.

Гарантійний термін зберігання плит – 6 місяців від дня виготовлення.

Після закінчення гарантійного терміну зберігання плити перед використанням необхідно перевірити на відповідність їх вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 і можуть використовуватись за призначенням за умови підтвердження відповідності.