

|                                                                                                                                                               |                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124<br>email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a><br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>225- 23C</b><br>«22» mai 2023 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                                                               |                                                             | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                                               |                                                             | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                                                               |                                                             | Pag. 1           |



**APROB**

Director «LabTest - AIRIN» SRL

Șveț I.

mai 2023

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Bocanci cu carâmbi înalți, model de primăvară/toamnă, confecționate din piele naturală „box” neted culoare neagră, talpă exterioară-monolit turnată din cauciuc termoplastic, pentru bărbați/femei, model 35198, mărime 42. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000425.*

**Solicitant** SRL „Zilant”, MD-2068, bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova

**Producător** SRL „Zilant”, Republica Moldova, țara de origine China

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** 1 per.

**Data primirii mostrelor** 19.05.2023

**Data începerii încercării** 19.05.2023

**Data sfârșitului încercării** 22.05.2023

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului M-9255-23 din 11.05.2023 și programului Nr. M-9255-23 din 17.05.2023

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificare

**DN la produse** GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| Nr încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                               | Indicativul DN la produsele încercate                 | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1          | Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica, N/cm min         | GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)  | GOST 9292-82                          | 53                         | st-70                       |
| 2          | Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă                          | GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6) | GOST 9135-2004                        | 1,0                        | st-0,6                      |
|            | Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă                          | GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7) |                                       | 1,0                        | st-1,0                      |
| 3          | Flexibilitatea încălțăminteii, N, max                                | GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)  | GOST 9718-88                          | 125                        | st-125                      |
| 4          | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri) | GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)  | GOST 9290-76                          | 115                        | st-115                      |
| 5          | Înălțimea carâmbului din :<br>- partea laterală<br>- spate           | De facto                                              | -                                     | De facto                   | 22,8<br>22,8                |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|---------|---------------|-----------|
| Inginer | Șveț E.       |           |