

## FIRNIS DE CONSTRUCȚIE

1. DESCRIERE	<p>Firnis de construcție este un amestec omogen solventi organici, rășini alchidice, sicativi. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Îmbunătățește luciul vopselei pe care o diluează</li> <li>▪ Are compatibilitate excelentă cu produsele pe bază de rășini alchidice</li> <li>▪ Bună impregnare a suprafeților</li> <li>▪ Economic</li> </ul>												
2. UTILIZARE	<p>Firnis de construcție este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei; pentru impregnarea suprafeților de lemn și tencuite, înainte de se aplica cu vopseaua de ulei. Firnis de construcție și vopsele fabricate pe baza acestuia, se utilizează pentru lucrările de finisare în interior (cu excepția podelelor). <b>Nu este destinat pentru suprafețe de metal.</b></p>												
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 757 715 808">TIP CARACTERISTICĂ</th> <th data-bbox="927 801 1182 831"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 815 576 844">Aspect</td> <td data-bbox="927 801 1182 831">Lichid limpide, omogen.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 871 616 900">Vasozitate</td> <td data-bbox="927 860 1031 889">MIN. 18 s</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 927 679 956">Timp de uscare</td> <td data-bbox="927 916 1062 945">MAX. 24 ore</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 983 604 1012">Densitate</td> <td data-bbox="927 972 1142 1001">0,885 – 0,890 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1039 596 1068">Consum</td> <td data-bbox="927 1028 1078 1057">80 – 150 g/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		Aspect	Lichid limpide, omogen.	Vasozitate	MIN. 18 s	Timp de uscare	MAX. 24 ore	Densitate	0,885 – 0,890 g/cm <sup>3</sup>	Consum	80 – 150 g/m <sup>2</sup>
TIP CARACTERISTICĂ													
Aspect	Lichid limpide, omogen.												
Vasozitate	MIN. 18 s												
Timp de uscare	MAX. 24 ore												
Densitate	0,885 – 0,890 g/cm <sup>3</sup>												
Consum	80 – 150 g/m <sup>2</sup>												
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>Suprafața înainte de aplicare trebuie să fie uscată, curățată de praf, murdărie, grăsime, resturi de vopsea și lac. Înainte de utilizare firnisul bine se amestecă. Uscarea totală la 20 °C – 24 ore. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.</p>												
5. AMBALARE	<p>Recipienți PET de 0,4 l 0,9 l 5,0 l</p>												
6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	<p>Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi sub 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.</p>												
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	<p>Produsul conține solventi organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare.</p> <p>Se interzice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.)</li> <li>- Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie</li> <li>- Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele</li> <li>- Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor</li> <li>- Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO<sub>2</sub></li> </ul>												

Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.

8. **TERMEN DE VALABILITATE**

În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 24 luni de la data fabricației.

9. **COMPOZIȚIE**

Solvenți organici, rășini, siccativi

13. **INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR**

Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.

10. **ALTE INFORMAȚII**

Fraze de risc:  
Fraze H:  
H 226 - Lichid și vapori inflamabil

Fraze de Securitate:  
Fraze P:  
P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor  
P 233 – Păstrați recipient închis

Utilizați numai în zone bine aerate!

**NOTĂ:**

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!