

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124  
email: [labtestairin@mail.ru](mailto:labtestairin@mail.ru)  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **56 - 24C**  
« 15 » februarie 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1

Ediția: 3

Data: 01.03.2021

Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Pantofi de uz curent pentru femei, modeli 13, culoare neagră, mărime 37, cu fețe din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii.*

Solicitant/Producător *Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *13.02.2024*

Data începerii încercărilor *13.02.2024*

Data sfârșitul încercărilor *15.02.2024*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9340-24 din 08.02.2024 și pe baza programului Nr. 9340-24/1 din 09.02.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Deformația a bombeiului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,4 dr-0,5
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7)		1,0	st-1,0 dr-1,0
2	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	90	st-110 dr-115

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	