

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 280 - 24 <u>«27» iunie 2024</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte- cizme călduroase pentru bărbați, de culoare neagră, modeli 226, din piele naturală, căpută din piele naturală, carâmbi din piele naturală, căptușeală din blană artificială, talpi 5479 din TEP*

Solicitant/Producător *Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *0,5 per.*

Data primirii mostrelor *25.06.2024*

Data începerii încercărilor *25.06.2024*

Data sfârșitul încercărilor *27.06.2024*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-69-24 din 25.06.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Deformația a bombeiului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	dr-0,9
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		dr-0,9
2	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	dr-106
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	dr-129
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	dr-54

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	