

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 9-19 C «30» ianuarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB
 Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
 Șveț I.
 2019

La încercări s-au prezentat mostrele *Pantofi de uz curent pentru bărbați, model 151 culoare neagră, mărime 40, cu fețe din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii.*

Solicitant/Producător *Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *24.01.2019* Data începerii încercării *28.01.2019*

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-7615-18 din 18.01.2019, și programului Nr. M-7615-18 din 18.01.2019

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности.», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»*

DN metodelor de încercări *GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости»,*

GOST 9135-2004 „Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника”

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 9-19 C «30» ianuarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor: *Pantofi de uz curent pentru bărbați, model 151 culoare neagră, mărime 40, cu fețe din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii.*

Nr încerc	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9290	115	st-259 dt-230
2	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	44	st-74 dt-59
3	Deformarea a bombeiiului, mm, max - remanentă	GOST 26167 pct. 4.5.4 GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-0,7 dt-0,8
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167 pct. 4.5.4 GOST 21463 pct. 9 Tab. 7		1,0	st-0,9 dt-0,9
4	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 pct. 4.5.5 GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st-74 dt-80

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	E. Șveț	<i>E. Șveț</i>

