


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 412 - 23 « 20 » noiembrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1-Țesătură din 100% bumbac cu desen ursuleți, tip "Poplin";
№2-Țesătură din 100% bumbac cu desen stelețe, tip "Poplin"

Solicitant „Anghel-Lux” SRL

Producător Freedom-Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 m²

Data primirii mostrelor 16.11.2023

Data începerii încercării 20.11.2023 **Data sfârșitului încercării** 20.11.2023

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-81-23 din 16.11.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18 - 22 °C


Rezultatele încercărilor

Nr mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto	
			№1	№2
1	Compoziția fibroasă, % masice - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	117,5	118,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



№1



№2

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	