

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 3/6 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 01.06.2022

VOPSEA PENTRU NUANȚARE "COLORIS"

1. DESCRIERE	Vopsea pentru nuanțare "Coloris" reprezintă o compoziție din pigmenți, adaosuri funcționale, conservanți. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Rezistența înaltă la vapori ▪ Rezistența înaltă la abraziunea uscată și umedă ▪ Capacitatea înaltă de acoperire ▪ Fără miros înțepător ▪ Permite obținerea tuturor nuanțelor de culoare – de la pastel la intens. ▪ Toate culorile se amestecă între ele ▪ Pelicula creată de vopsea este foarte elastică, fără tendința de fisură ▪ Ecologic. Sigur pentru sănătate										
2. UTILIZARE	Vopsea pentru nuanțare "Coloris" este destinat pentru nuanțarea (tonarea) vopselelor în dispersie apoasă, chiturilor și tencuielilor. Permite obținerea tuturor nuanțelor de culoare – de la pastel până la intens. Unile din culorile disponibile pot fi folosite în exterior. Pentru lucrările în exterior, vopselele sunt marcate cu "E"; pentru în interior cu "I".										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="483 813 678 862">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="1061 869 1436 952"></th></tr> <tr> <td data-bbox="483 884 726 907">ASPECTUL EXTERIOR</td><td data-bbox="1061 869 1436 929">După uscare pelicula este foarte elastică</td></tr> <tr> <td data-bbox="483 936 630 958">VASCOZITATE</td><td data-bbox="1061 929 1204 952">MIN.1000 sP</td></tr> <tr> <td data-bbox="483 985 766 1008">CONFORMITATEA CULORII</td><td data-bbox="1061 981 1157 1003">Max. 1,5</td></tr> <tr> <td data-bbox="483 1052 590 1075">CULOARE</td><td data-bbox="1061 1041 1519 1142">I-11, I-12, I-13, I-20, I-21, I-22, I-23, E-75, E-74, E-71, E-62, E-60, E-63, E-61, E-72, I-40, I-45, I-42, I-41, E-51, E-52, I-44, E-53, E-50, E-54, E-32, I-23, E-90.</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		ASPECTUL EXTERIOR	După uscare pelicula este foarte elastică	VASCOZITATE	MIN.1000 sP	CONFORMITATEA CULORII	Max. 1,5	CULOARE	I-11, I-12, I-13, I-20, I-21, I-22, I-23, E-75, E-74, E-71, E-62, E-60, E-63, E-61, E-72, I-40, I-45, I-42, I-41, E-51, E-52, I-44, E-53, E-50, E-54, E-32, I-23, E-90.
TIP CARACTERISTICĂ											
ASPECTUL EXTERIOR	După uscare pelicula este foarte elastică										
VASCOZITATE	MIN.1000 sP										
CONFORMITATEA CULORII	Max. 1,5										
CULOARE	I-11, I-12, I-13, I-20, I-21, I-22, I-23, E-75, E-74, E-71, E-62, E-60, E-63, E-61, E-72, I-40, I-45, I-42, I-41, E-51, E-52, I-44, E-53, E-50, E-54, E-32, I-23, E-90.										
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Înainte de aplicarea produsului, suprafața trebuie se curăță de praf, murdarie, ulei, grăsime și de vopsea șp var învechit. Se degresează, se tratează cu o soluție apoasă folosind detergenți, apoi se clătește bine cu apă și se usucă.										
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, flaconul se agită bine timp de 30 de secunde. Selectați secțiunea dorită în funcție de intervalul de tonuri indicat pe etichetă și determinați cantitatea necesară de culoare. Pentru a obține un rezultat optim, adăugați mai întâi porțiunea necesară de culoare la o cantitate mică de vopsea și amestecați bine. Apoi adăugați amestecul obținut cu restul vopselei, amestecând permanent. Pentru a asigura un ton uniform, nuanțați simultan într-un recipient cu capacitate maximă toată vopseaua destinată vopsirii suprafeții dorite. În fiecare caz, se recomandă să faceți o vopsire de probă. Toate vopsele pentru nuanțare pot fi amestecate între ele.										
8. AMBALARE	Recipient de: 120 ml										
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. Folia lichidă se va pastra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35°C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile.!										
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. La efectuarea lucrărilor se va folosi manșuri de cauciuc și ochelarii de protecție. În contact cu pielea, imediat se clătește cu multă apă. În timpul folosirii și după aplicare, aerisiți încăperea până la dispărirea mirosului specific. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. A nu se lăsa la îndemîna copiilor.										

11. VALABILITATE

Produsul este garantat **24 luni** de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!