

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛЬТЕН»**

08130, Україна, Київська обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Черкаська, буд. 26
ЄДРПОУ 39037771

Тел./факс: +38 (044) 39-20-683

**Копія протоколу випробування №0801/5 від 08.01.2024 р.
Приймально-здавальні випробування ізоляторів типу ШФ 20Г
Обсяг партії 10000 шт**

Програма випробувань	Обсяг вибірки	Задано з НД	Результати випробувань
1. Якість поверхні ізоляційної частини	100%	Відповідно до вимог ГОСТ 13873-81	Відповідає
2. Розміри довжини шляху струму виток	28 шт	Відповідно до креслень ТУ У 27.9-39037771-001:2023	Відповідає
3. Безперервний потік іскор	100%	Потік іскор протягом 5 хвилин	Витримали
4. Випробування механічної міцності на вигин	28 шт	Щонайменше 13 кН	Ізолятори зруйнувалися при навантаженні 13,5 кН
5. Перевірка відкритої пористості	Зразки від ізоляторів випробуваних за п.4	Зразки порцеляни витримані в 1% розчині фуксину в етиловому спирті під тиском 15 МПа протягом 12 год. не повинні мати відкритої пористості	Відкрита пористість відсутня
6. Стійкість до термоударів	28 шт	ДСТУ2202 (ГОСТ 1232)	Витримали
7. Маркування	100%	Відповідно до вимог технічних умов	Відповідає
8. Упаковка	100%	Відповідно до вимог технічних умов	Відповідає

Висновок: за результатами приймально-здавальних випробувань партія ізоляторів типу ШФ 20Г у кількості 10000 штук відповідають вимогам технічних умов ТУ У 27.9-39037771-001:2023

Директор

Олександр СУСЛОВ

