

ARG.FR.14-001 Yayın Tarihi:01.09.2022 Rev.00 Rev.Tarihi:--

ANALYSIS REPORT

Tarih / Date: 28.10.2025



Product Sample



R & D



Customer's Sample



Raw Material Test

Description : DP-1/44 NATURAL

Color : NATURAL

CUSTOMER: ZAO MOLDAVKABEL

Lot No : 251028/601/01 - 251028/601/02

Sample View: NATURAL GRANUL

PRODUCE AMOUNT: 21.973 KG

| Test Method | Test Standard | Unit | Result |
|---|---------------|-------------------|--------|
| Yoğunluk / Density | ISO 1183 | g/cm ³ | 1,30 |
| Sertlik / Hardness (1 kg, 15 Sec.) | ISO 868 | Shore A | 82 |
| Gerilme Direnci / Tensile Strenght | EN 60811-501 | N/mm ² | 17,520 |
| Uzama / Elongation | EN 60811-501 | % | 457,30 |
| Eriyik Akış İndeksi / Melt Flow Index (MFI) | EN ISO 1133 | g/10 minute | N.A. |
| Hava Fırınında (Etüv) Yaşlandırma Ageing in Air Oven (14 days @135°C) | | - | N.A. |
| A Çekme Dayanımının Min.& Maks. Değişimi Min.& Max Variation of Tensile Strenght | EN 60811-401 | | |
| B Min.& Max Uzama Değişimi Min.& Max Variation of Elongation | EN 60811-401 | | |
| Yağ Yaşlandırma Oil Ageing (ASTM 2 / 4 hour @70°C) | EN 60811-404 | - | N.A. |
| Oksijen İndeksi Limiti Limited Oxygen Index (LOI) | EN ISO 4589-2 | | N.A. |
| UL 94 Yanma Testi / UL 94 Burning Test | UL 94 | - | N.A. |

Testleri Gerçekleştiren / Tested By
Laboratory Specialist

ABDULLAH ERGÜLEÇ
DEVA PLASTİK DIŐ TİCARET
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad.
No:6/1 Çerkezköy / Tekirdağ
Tic. Sic. No:251028/601/01 Fax:0282 746 15 49
Çerkezköy V.D.: 345 1024 4104

Onaylayan / Approved
R&D Manager

ABDULLAH ERGÜLEÇ
DEVA PLASTİK DIŐ TİCARET
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad.
No:6/1 Çerkezköy / Tekirdağ
Tic. Sic. No:251028/601/01 Fax:0282 746 15 49
Çerkezköy V.D.: 345 1024 4104