

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 15352 от 18.08.19

Код: ПКЦ-8.2.4-1
Ред: 1
Дата: 14.04.2016

ПОРТЛАНЦЕМЕНТ
ЦЕМ II / В-И 32,5 Б

SM GOST 31108:2008



Сертификат соответствия ОСРг -018 П А1354-18
ГОСТ 31108:2016


Сертификат соответствия № ГОСТ ЦМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №	<u>169</u>	Сиглос №	<u>40</u>
а/м №	<u>XVX146 A 926 AB</u>		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавок: известняк	%	21 - 35	31,0
Нормальная густота цементного теста	%	-	27,2
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	17,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	42,9
Начало схватывания, не ранее	мин	75	175
Конец схватывания	мин	-	225
Равномерность измененной объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более	%	3,5	2,33
Содержание хлорида-иона Cl ⁻ не более	%	0,10	0,0074
Тепловая эффективность — тепловых районуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории



Могильникова Т.В.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЛР» аккредитована на соответствие SR-EN ISO/IEC 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации МОЛДАС.

Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1