

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 210 - 21C « 27 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/4



Director «LabTest - Airin» SRL
 Ștef I.
 « _____ » 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură legătura diagonală densitatea superficială 200 g/m²,
 lățimea 150 cm pentru lenjerie de pat și articole de pat:*
1.1 – albită; 1.2 – vopsită (culoarea verde)

Solicitant „*POPOZOGLO R.A.*” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător *NR Industries of Textiles, Pakistan*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte (0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *16.04.2021*

Data începerii încercării *26.04.2021*

Data sfârșitului încercării *27.04.2021*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

și prezentate pe baza raportului Nr. M-8737-20 din 13.04.2021

și programului Nr. M-8737-20/4 din 14.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST 31307-2005 „Бельё постельное. ОТУ”, SM 235:2004 „Lenjerie de pat.*

Condiții tehnice generale”, SM 236:2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”,

SM STB 753:2008 „Perne. Condiții generale”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные.

Предельно-допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 29298-2005 „Ткани

хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției

fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 210 - 21C « 27 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/4

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătura diagonală densitatea superficială 200 g/m²*


lățimea 150 cm pentru lenjerie de pat și articole de pat : 1.1 – albită;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 5,0 -5,0	-0,1 0,8
1.1.2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 31307-2005 pct. 4.1.1 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3 SM STB 753:2008 pct.4.20 GOST 29298-2005 pct. 4.2.11 Tab. 4	SM EN ISO 13934-1:2016	294 196	877 382
1.1.3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2 SM 236:2004 pct. 5.2.3	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	114,6
1.1.4	Higroscopicitate, %, min	SM STB 753:2008 pct. 4.20	GOST 3816-81	15	15,1
1.1.5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
1.1.6	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	203,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	