


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 266 - 20C «10 » iunie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor: Pături țesută din fire vopsite din 85% lână, 15% fibre chimice, „Вояж», art.6-14, dimensiuni 100x140cm. Exemplar unic cu siliu nr. ICC000178

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Densitatea superficială, g/m ² , max	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 1	SM SR EN 12127	880	522,7
2	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 9382 pct. 1.9 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0		
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	5
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - fibre chimice	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659 RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	83,1 16,9
4	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1	245 147	642 149
5	Alungire la rupere mostrei 50 × 100 mm, %, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 3	SM EN ISO 13934-1	7 10	40 36

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolareenco S.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	