

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>285 - 24</b> « 03 » iulie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024

*iulie*

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete "tactice" de vară, cu fețe din piele naturală combinată cu material textil (CORDURA) cu proprietăți impermeabile, talpi din material polimeric, model 28-21, mărime 42.*

Solicitant / Producător *F.P.C „TABITA COM” S.R.L mun. Chișinău, str. Trifan Baltă, 41/1*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *01.07.2024*

Data începerii încercării *01.07.2024*

Data sfârșitului încercării *03.07.2024*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-72-24 din 01.07.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

**Rezultatele încercărilor**

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	st-62 dr-87
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,6 dr-0,7
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		st-1,0 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-137
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	st-44

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	<i>E. Șvet</i>