

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 49271-22

Data emiterii

17 iunie 2022

Valabil până la

17 iunie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produsul de cărbune: antracit, marca "AS" (6-13) mm,
(declarat de producător: antracit, marca "AC" (6-13) mm);
cantitatea declarată - 6000 tone;
livrarea conform contractul nr.01/09/2021 din 09.01.2021;
data fabricării - mai 2022; termenul de păstrare - 18 luni din data depozitării;
păstrarea: RM, or. Strășeni, str. Chișinăului, 3.

Codul NC MD
2701110

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM 259:2005, p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind.2.

PRODUCĂTOR

SRL "Шахта" Октябрьская-Южная"
346478, Iagodinca, Krasnoluciskoe, reg. Rostov pe Don, Federația Rusia.

Codul țării
RU

FURNIZOR

ALFA RESURS Ltd, Estonia, Tallinn, Punane, 16, Lasnamae, 13619, Estonia.

CLIENT

"LOZMANGAL-GRUP SRL,
MD-3221, r-ul Strășeni, s.Lozoneva, str.Dehter, 20, tel. 0237-24-183

Codul IDNO
1003600114710

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare nr.7/179 din 09.06.2022.
Raportului de încercări nr. 0169/e din 17.06.2022,
eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.
Raportului de evaluare nr.7/06-ev din 17.06.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere cu periodicitatea de 6 luni.

Seria C nr. 00616



Conducătorul
organismului de certificare

[Signature]

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Melestiu, 22A
Tel. +(373) 79015395

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 0169/e

17.06.2022

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului „Lozmangal-Grup” S.R.L., RM 3221, str. Degtear 20, s. Lozova, raionul Strășeni

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza Cerere nr. 0197C din 07.06.2022, Raport de prelevare a probelor nr. 07 din 09.06.2022

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele :

SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eşantioanelor: 09.06.2022

Perioada desfășurării încercărilor: 09.06.2022-17.06.2022

Data finalizării încercărilor: 17.06.2022

Cantitatea probei/contraprobei: 6.5 kg / ---

Scopul încercărilor: certificare

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit, marca „AS”(6-13) mm

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22±3) °C Presiunea: (100±2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente	
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun				
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulilă și antracit -carbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	8,52 ---	-	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632	
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			4,1	-	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256	
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)			18,422 (4400)/ 13,400 (3200)	29,640 (7080)	-	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-LAB-11-04 ed.1/07.03.16	2,80	3,00	4,50	1,26	-	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică	

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

L.Ș.

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eşantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **

