

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>46-17 C</b> « 21 » februarie 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor № 1 - Material tricotat vopsit (culoare – neagră), din 100%**

*bumbac, culoarea 40-02, utilizat pentru fabricarea lenjeriei de corp;*

**№ 2 - Material tricotat vopsit (culoare neagră), din fibre 92% bumbac, 8% LY, culoarea 40-02,**

*utilizat la fabricarea lenjeriei de corp, îmbrăcăminte*

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	SM GOST 31405 pct. 4.3.4 SM GOST 31408 pct. 4.3.3	GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 26085 pct. 2.4 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
1.2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT,,Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20	RT,,Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” pct. 7	± 3% din marcarea	100
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	SM GOST 31409 pct. 4.3.5 SM GOST 31410 pct. 4.3.4	GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	SM GOST 31405 pct. 4.3.4 SM GOST 31408 pct. 4.3.3	GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 26085 pct. 2.4 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	GOST 9733.27	4	4
2.2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - LY	RT,,Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20	RT,,Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” pct. 7	± 3% din marcarea	94,8 5,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolarencu S.	

