

Приднестровская Молдавская Республика
ОАО «Тирнистром», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 97, тел 9-25-06
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, зарегистрирован
в государственном реестре Национальной системы аккредитации ПМР
№ ГОСТ ПМР.01.КН.51.СМ.0904 действителен до 09 июня 2027 г.

ПАСПОРТ № 55
" 02 " октября 2025 г.

ГРАВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 4-16

Карьер Малаешты
Партия №
Автомашины (вагоны)
Накладные
Количество 136,28 тн.
Потребитель SRL "MTIVIAN"

ИСПЫТАНИЯ ПО SM EN 933 и SM SR EN 1097

Наименование показателей	Результаты испытаний
1. Объёмно-насыпная плотность т/м3	1,5
2. Содержание зёрен лещадной и иголовой формы в %	3
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в %	0,4
4. Содержание глины в комках в %	0
5. Марка гравия по прочности (дробимости) в кгс/см2	800
6. Содержание зёрен слабых пород в %	4
7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в Бк/кг	28,69
8. Морозостойкость в циклы	F25
9. Содержание вредных компонентов в ммоль/л	
10. Зерновой состав гравия в %	25 мм 20 мм 12,5 мм 5 мм < 5 мм
Полные остатки	0 5,5 54,7 99,4

Качество гравия соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Начальник карьера « »
Начальник испытательной лаборатории В.П. Фокса

Приднестровская Молдавская Республика
ОАО «Тирнистром», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 97, тел 9-25-06
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, зарегистрирован
в государственном реестре Национальной системы аккредитации ПМР
№ ГОСТ ПМР.01.КН.51.СМ.0904 действителен до 09 июня 2027 г.

ПАСПОРТ № 56
"02" октября 2025 г.

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Карьер Малаешты
Партия №
Автомашины (вагоны)
Накладные
Количество 1097,88 тн.
Потребитель SRL "MTIVIAN"

ИСПЫТАНИЯ ПО SM EN 933 и SM SR EN 1097

Наименование показателей	Результаты испытаний
1. Объёмно-насыпная плотность т/м3	1,5
2. Класс	1
3. Модуль крупности	2,44
4. Полный остаток на сите № 063 в %	41,941
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц в %	1,4
6. Содержание глины в комках в %	0
7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в Бк/кг	28,69
8. Влажность	7,00%
9. Содержание вредных компонентов в ммоль/л	цветнее эталона

Качество песка соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014

Начальник карьера « »
Начальник испытательной лаборатории В.П. Фокса