

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>44 - 19 C</b> «19» februarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



**APROB**

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

18.02.2019

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Tricou din material tricatat vopsit (culoarea neagră)*

*din fibre 100%bumbac, pentru femei, bărbați, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000134*

**Solicitant** „Zilant” S.A., mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

**Producător** Zilant Co. Ltd, China

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** (0,5x1,5) m

**Data primirii mostrelor** 14.02.2019

**Data începerii încercării** 18.02.2019

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8107-19 din 14.02.2019 și pe baza programului Nr. M-8107-19 din 14.02.2019

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificare

**DN la produse** SM GOST 31410:2011 «Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru bărbați și băieți.

Condiții tehnice generale», GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88

„Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

SM GOST 31409:2010 „Îmbrăcăminte exterioară din tricot pentru femei și fete. Condiții tehnice generale”

**DN la metode de încercări** GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к

методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стир-

кам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к

дистиллированной воде», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания

устойчивости окраски к „поту”», GOST 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испыта-

ния устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод

испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Мате-

риалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», Reglementare

tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției

fibroase a produselor textile”

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>44 - 19 C</b> « 19 » februarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Tricou din material tricotat vopsit (culoarea neagră)*


*din fibre 100%bumbac, pentru femei, bărbați, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000134*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31410 pct. 4.3.4	Grupa vopsirii — durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	SM GOST 31409 pct. 4.3.5 GOST 28554 pct. 1.1.5	GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 5	GOST 9733.5	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
	2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):  - bumbac	RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20	Reglementare Tehnică, pct. 7	± 3% din marcarea

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÍ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Sveț E.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	