

1722

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULARI Formă Nr. 302/7-9
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14039/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 17 mai 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Țesături vopsite, legătură diagonală tip "twill 3/1" vopsită, din 65% PES, 35% bumbac, art ECO-245, lățimea 150 cm,
densitatea superficială 245 g/m2, pentru îmbrăcăminte

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламенту (ов))
Regulilor și reglementărilor sanitaro-igienice "Conținutul fibrelor chimice în materiale pentru îmbrăcăminte și
încălțăminte în conformitate cu indicatorii igienici" San PiN 42-125-4390-87

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
SHANGHAI XM GROUP LTD, CHINA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
ABSOLUTELY SAFETY S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieșilor, 67, bloc. , ap./of
199

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.347 din 01.01.2022, facturi, certificate, rapoart de încercări nr.190-22C din 27.04.2022, raport a
încercărilor de laborator nr.2466 din 13.05.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы)
conform raportului încercărilor de laborator nr.2466 din 13.05.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:
confecționarea îmbrăcăminte

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamsehi

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

L.S.

SP

10-XVI-09

Date: 2022.05.17 15:46:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ANSP/HA03




(semnătura / подпись)



O3

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

ICC



Nr. de înregistrare 13 C007415-22

Data emiterii

04 mai 2022

Valabil până

04 mai 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită, legătura diagonală tip "twill 3/1", din 65%PES, 35%bumbac, art. ECO-245, lățimea 150cm, densitatea superficială 245g/m², pentru îmbrăcăminte.

Livrarea produselor conform contractului nr. 347 din 01.01.2022 cu „XM TEXTILES SUD-EST DISTRIBUTION” SRL, România, or.Buftea

Codul NCM
5514

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 29223-91 p.1.3.1 (tab. 1 ind. 2, 3, 7, 8), 1.3.3 (tab. 2), 1.3.4 (tab.3), 1.4, 1.5, 4;
Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

SHANGHAI XM GROUP LTD, China

SOLICITANT

"ABSOLUTELY SAFETY" SRL, str. Calea Ieșilor, 67, ap. 199, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul țării
BY

Codul IDNO
1013600022911

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 190-22C din 27.04.2022, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL, mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2025; Raportului de identificare a produselor Nr. 9190-22 din 20.04.2022, Raportului sumar Nr. 9190-22 din 29.04.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.22.22.9190-EPPC din 04.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

L.Ș

Seria V Nr. 007415

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 2466 din „13 „ 05 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „ABSOLUTELY SAFETY” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Calea Ieșilor, 67, ap.199
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Țesătură vopsită tip ”twill 3/1” 65% PES, 35% bumbac
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SHANGHAI XM GROUP LTD
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara China

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „04” 05 2022
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „04” 05 2022
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor San PiN 42-125-4390-87
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor d investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Notă 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „04” 05 2022
Образец поступил час мин

Codul 2466.1.1.1.22

Kod

Nr. de înregistrare 757 în registru
Регистрационный в журнале

Nr
№

757

procesului – verbal
протокола испытаний

din 13.05.2022

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb	$<0,01$ mg/l		0,03 mg/l	GOST 30178-96, POS 1.31

Semne organoleptice: * Miros 1 bal, fără defecte

N.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

/ medic igienist Ștefan Constantinovici

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor San PiN 42-125-4390-87 la parametrii cercetați

Amendamente: -Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC


Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator semnătura
Ф.И.О., должность подпись

Olga Burduniuc

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 190 - 22C
« 27 » aprilie 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/3



La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură legătura diagonală tip „twill 3/1” vopsită, din
65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm, densitatea superficială 245 g/m², pentru
îmbrăcăminte: 1 – culoarea albastru-închis (Navy); 2 – culoarea verde (Dark Green #5)

Solicitant „ABSOLUTELY SAFETY” SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199

Producător „SHANGHAI XM GROUP LTD”, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 21.04.2022

Data începerii încercării 22.04.2022

Data sfârșitului încercării 26.04.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»
și prezentate pe baza raportului Nr. 9190-22 din 20.04.2022
și programului Nr. 9190-22 din 20.04.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 29223-91 „Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из
химических волокон. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea
produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 190 - 22C « 27 » aprilie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătura diagonală tip „twill 3/1” vopsită, din*
65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm, densitatea superficială 245 g/m², pentru

îmbrăcăminte: 1 – culoarea albastru-închis (Navy);

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	245	1955
				245	459
	Alungirea la rupere, % - pe urzeală - pe bățatură			De facto	51 15
1.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ B ₂ O ₃	-3,5 +1,5/-2,0	-2,8 -2,0
1.3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• spălării 1 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• apei distilate - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	De facto	4 4
	• transpirației - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• călcării - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• solventilor organici - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
1.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab.1 ind.7, 8	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	80	188
1.5	Higroscopicitatea, %, min		GOST 3816-81 pct. 3	4	7,8
1.6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	62,1 37,9
1.7	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 29223-91 pct. 1.3.4 Tab. 3	SM SR EN 12127:2013	232,8	257,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului


Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 190 - 22C « 27 » aprilie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 3/3
---	--	--

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătura diagonală tip „twill 3/1” vopsită, din 65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm, densitatea superficială 245 g/m², pentru îmbrăcăminte: 2 – culoarea verde (Dark Green #5)*

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării I</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83 GOST 9733.4-83 GOST 9733.5-83 GOST 9733.6-83 Metodă II GOST 9733.7-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.27-83	De facto 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	