OMNITEST LABORATOR S.A.
Puneti-ne la *INCERCARE !*

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti
Tel: 0748296541; Fax 0314251217
E-mail: office@omnitestlaborator.ro ; www.omnitestlaborator.ro

acreditat pentru ÎNCERCARE
RO LA RE AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 305

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 494 data: 06.05.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. **Adresa:** Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea şi identificarea probei : Vopsea acrilica „ Gama Color " Ultra Latex; proba nr. 347

Specificaţia referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client **FURNIZOR:** client

Data primirii probei : 12.04.2022 **Data finalizării încercărilor:** 05.05.2022

Nr. crt.	*Caracteristica*	*U.M.*	*Valoare prevazută*	*Valoare determinată*	*Incertitudine de masurare*	*Metoda de încercare*
1	Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	3,06	-	SR EN ISO 11890-2:2020

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare DA ☐ NU ■
Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere k=2 pentru un nivel de incredere P=95%
*Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:
Incercarea s-a efectuat pe proba ca atare;
Conditii de testare – temp. injector:280^{0}C ;raport de splitare: 30:1volum injectat: 1µl; program de temperatura cuptor: temp. initiala, 40^{0}C (5 minute); rata de incalzire: 10^{0}C/min pana la 175^{0}C, 20^{0}C/min pana la 225 ^{0}C; temperatura detector: 300^{0}C; make up: 25 µl/min; H2: 40 µl/min; aer: 400 µl/min; coloana: HP-5
Criteriu de clasificare COV: compusii au timpi de retentie inainte de cel al DEA
Solvent de extractie utilizat: apa
Metoda de calcul utilizata – pct. 11.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-2:2020;
Metoda de cuantificare: cu standard surogat
Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuarii incercarii

OPINII SI INTERPRETARI : -

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.
Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.
Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

ŞEF LABORATOR
chim. Mitru Daniela

S.C. OMNITEST LABORATOR S.A. chim. MITRU DANIELA Director BUCUREŞTI

EFECTUAT ÎNCERCAREA
ing. Taras Mirela

S.C. OMNITEST LABORATOR S.A.

laborant Draghici Vetuta

Digitally signed by Arnaut Natalia
Date: 2026.05.18 12:39:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cod FPG-L 19 – 01 Ex.nr. 1