

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 322-20C
«06» iulie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 4
Data: 05.07.2018
Pag. 1



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
«06» iulie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Piele tăbăcită de bovine, art.Keni, gm.1,2-1,4, culoarea neagră*

Solicitant *Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15*

Producător *ООО "ВКРТАН" or. Voznesensk, Ucraina*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc*

Data primirii mostrelor *02.07.2020*

Data începerii încercării *02.07.2020*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8754-20 din 29.06.2020 și pe baza programului Nr. M-8754-20 din 01.07.2020*

DN la produse *GOST 939 - 94 „Кожа для верха обуви. ТУ”.*

DN metodelor de încercări *GOST 938.11-69 „Кожа. Метод испытания на растяжение”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc	Denumirea indicilor, a unități de măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min	GOST 939 pct.3.10 Tab.1 ind. 1,3	GOST 938-11	1,5	1,7
2	Alungire la sforțare 10 MPa, %			20 - 40	40
3	Rezistența vopsirii acoperii la frecare - uscată - umedă	GOST 939 pct.3.10.1	GOST 938-29	4	4
				3	3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	