

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>190 - 22C</u> « 27 » aprilie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătura diagonală tip „twill 3/1” vopsită, din*  
*65% PES, 35% bumbac, art. ECO-245, lățimea 150 cm, densitatea superficială 245 g/m<sup>2</sup>, pentru*  
*îmbrăcăminte: 2 – culoarea verde (Dark Green #5)*

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• spălării I - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• apă distilate - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	De facto	4 4
	• transpirației - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• călcării - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• solvenților organici - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	<i>[Signature]</i>
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	<i>[Signature]</i>



*Confirmația anexă este eliberată pentru participarea*  
*Chisinau*

