

## FOSSER Premium Longlife III 5W- 30

**Синтетическое маловязкое высокопроизводительное моторное масло для двигателей автомобилей новейшего поколения**

### Свойства

**FOSSER Premium Longlife III 5W-30** высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с низким содержанием серы, золы и фосфора (низкий SAP). Базовые масла новейшей технологии синтеза и адаптированный к ним комплекс новейших высокопроизводительных присадок с пониженным содержанием сульфатной золы обеспечивают наилучшую защиту от износа и максимальную чистоту двигателя. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надёжность смазывания холодного двигателя. Надёжный контроль экстремальных нагрузок и высоких температур.

**FOSSER Premium Longlife III 5W-30** может применяться при любых рабочих условиях и благодаря снижению вредных выбросов способствует сохранению экологии.

### Спецификации:

ACEA C3

### Допуски:

VW-стандарт 504.00 / 507.00

MB-допуск 229.51

### Рекомендации\*:

BMW Longlife-04

Porsche C30

### Указания по применению

**FOSSER Premium Longlife III 5W-30** разработано для современных двигателей легковых автомобилей новейшей технологии, особенно с системой нейтрализации ОГ, компаний BMW, Mercedes Benz и VW/Audi. **FOSSER Premium Longlife III 5W-30** увеличивает срок службы системы нейтрализации ОГ и поддерживает её работоспособность.

**Соблюдать инструкции производителя!**

| ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | МЕТОДЫ       | ЕДИНИЦЫ            | FOSSER Premium Longlife III |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Плотность при 15°C      | DIN 51 757   | кг/м <sup>3</sup>  | 852                         |
| Вязкость при -30°C      | DIN 51 377   | мПа·с              | 5850                        |
| Вязкость при 40°C       | DIN 51 562   | мм <sup>2</sup> /с | 70,1                        |
| Вязкость при 100°C      | DIN 51 562   | мм <sup>2</sup> /с | 11,9                        |
| Индекс вязкости (VI)    | DIN ISO 2909 | -                  | 167                         |
| Точка воспламенения СОС | DIN ISO 2592 | °C                 | 230                         |
| Температура застывания  | DIN ISO 3016 | °C                 | - 45                        |
| Число основности        | DIN ISO 3771 | mgKOH/r            | 6,2                         |

11/05/2022

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

\*соответствует требованиям OEM-производителя