

| | | |
|--|---|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 486 - 16 « 10 » noiembrie 2016 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
| | | Ediția: 2 |
| | | Data: 31.03.2015 |
| | | Pag. 1 |

Certificat de Acreditare
CNARM MOLDAC
Nr. LÎ - 016
(31.12.2013 - 14.04.2017)



La încercări s-au prezentat mostrele Ștergar flaușat, „Shamrock”, dimensiuni (40 x 80) cm

Solicitant SA „Universcom”, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător «Shamrock Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.», Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 07.11.2016

Data începerii încercării 07.11.2016

Mostrele prelevate de către reprezentantul SA „Universcom”

și prezentate pe baza cererii Nr. K-52-16 din 07.11.2016

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la metode de încercări Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN metodelor de încercări | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac | Reglementarea Tehnică, pct. 7 | 100 |
| 2 | Densitatea superficială, g/m ² , max | SM SR EN 12127 | 443,1 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

| | | |
|-------------------|----------------|-----------|
| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
| Inginer - chimist | Stolareenco S. | |