

Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10  
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **89 - 18 C**  
« 28 » februarie 2018

Cod: ПИ 5.10 - 1

Ediția: 3

Data: 09.01.2017

Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

28 februarie 2018

La încercări s-au prezentat mostrele Beretă din fetru (100% lână), modelată pe calapod special, căptușită cu țesătură vopsită (culoarea neagră) 100% PES, art. 10104A, marca „MFH Int.Comp.”, măr. 62

Solicitant SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător «Max Fuchs AG», Germania

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 27.02.2018

Data începerii încercării 27.02.2018

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-7575-18 din 26.02.2018

și pe baza programului Nr. M-7575-18 din 26.02.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 20272 – 96 „Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. ОТУ”

DN la metode de încercări GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»»,

GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>89 - 18 C</b> « 28 » februarie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** Beretă din fetru (100% lână), modelată pe calapod special,  
 căptușită cu țesătură vopsită (culoarea neagră) 100% PES, art. 10104A,  
 marca „MFH Int.Comp.”, măr. 62

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 20272 pct. 3.3.7 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27	4	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	