

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b> Nr. <b>79-24C</b> <u>«04» martie 2024</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Material tricostat scămoșat tip „fleece”, vopsit (culoarea albastru-închis) Pantone cod 19-4013TPX, Dark Navy, art. S9 Softech Polar, din 100% PES, utilizat la fabricarea îmbrăcăminte exterioare, densitatea superficială 300 g/m<sup>2</sup>*

**Solicitant** „ARTIZANA” SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 13/1

**Producător** Caliskantekstil, Turcia

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** (0,5x1,5) m

**Data primirii mostrelor** 29.02.2024

**Data începerii încercării** 29.02.2024

**Data sfârșitului încercării** 04.03.2024

**Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9443-24 din 27.02.2024 și pe baza programului Nr. 9443-24 din 27.02.2024**

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificare

**DN la produse** GOST 28554 - 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 30814 - 2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, GOST 30386 - 95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>79-24C</b> «04» martie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** Material tricatat scămoșat tip „fleece”, vopsit (culoarea albastru-închis) Pantone cod 19-4013TPX DARK Navy, art. S9 Softech Polar, din 100%, PES utilizat la fabricarea îmbrăcămintei exterioare, densitatea superficială 300 g/m<sup>2</sup>

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	De facto	4
2	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min	GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	625
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
4	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	285	339,9
5	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95 pct. 3 Tab. 1	GOST 25617-83 pct. 17	1000	10,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	