



ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

**ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

✉ 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова, 55. E-mail: DVLKievobl@yandex.ru

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДВЛ УзД ГУ ДІТБ

у Київській області

майор служби цивільного захисту

О.С.Колбасинський



« 21 » березня 2013 року

ПРОТОКОЛ № 57-ГТМ(51)-2013

визначення групи важкогорючих та горючих твердих речовин та матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044 - 89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» покриття на основі гумової крихти, різної фракції, верхній шар з домішками барвника коричневого кольору, товщиною 20 мм, торгової марки «Укрплит», надані на випробування ФОП Перепелиця М.В.

м. Київ

ДВЛ УзД ГУ ДІТБ
у Київській області

№ протоколу 57-ГТМ(51)-2013 від 21.03.13

всього листів 4, лист 1

Кількість оригінальних екземплярів 2

Підпис

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Таблиця 1.2 Результати випробувань згідно з ГОСТ 12.1.044 - 89

№ зразка для випробувань	Температура у камері до введення зразка, °С	Максимальна температура газоподібних продуктів горіння, °С	Час досягнення максимальної температури, с	Маса зразка, г		Втрата маси зразка, %
				до випробувань	після випробувань	
1	200	367	59	142,98	136,26	4,7
2	200	369	60	142,98	136,12	4,8
3	200	369	60	142,98	136,12	4,8

ВИСНОВОК:

Відповідно до п. 4.3.4.3 ГОСТ 12.1.044-89 зразки покриття на основі гумової крихти, різної фракції, верхній шар з домішками барвника коричневого кольору, товщиною 20 мм, торгової марки «Укрплит», надані на випробування замовником, класифікуються, як горючий матеріал середньої займистості.

Примітка.

1. Протокол № 57-ГТМ(51)-2013 від 21 березня 2013 року стосується лише покриття на основі гумової крихти, різної фракції, чорного кольору, товщиною 20 мм, торгової марки «Укрплит», наданого на випробування замовником.
2. Забороняється повний чи частковий передрук протоколу № 57-ГТМ(51)-2013 без дозволу ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ у Київській області.
3. Оригінали та копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ у Київській області.

Керівник випробувань:

старший інженер ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ
у Київській області
капітан служби цивільного захисту

А.П.Кузьменко

Випробування провів:

інженер ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ
у Київській області
старший лейтенант служби цивільного захисту

Б.В.Тарасюк





ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

**ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

✉ 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова, 55. E-mail: DVLKievobl@yandex.ru

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ
у Київській області
майор служби цивільного захисту

О.С.Колбасинський



«22» березня 2013 року

ПРОТОКОЛ № 58-ГТМ(52)-2013

визначення групи важкогорючих та горючих твердих речовин та матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044 - 89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» покриття на основі гумової крихти, двошарове, різної фракції, верхній шар з домішками барвника зеленого кольору, товщиною 30 мм, торгової марки «Укрплит», надані на випробування ФОП Перепелиця М.В.

м. Київ

ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ
у Київській області
№ протоколу 58-ГТМ(52)-2013 від 22.03.13
всього листів 4, лист 1
Кількість оригінальних екземплярів 2
Підпис

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Таблиця 1.2 Результати випробувань згідно з ГОСТ 12.1.044 - 89

№ зразка для випробувань	Температура у камері до введення зразка, °С	Максимальна температура газоподібних продуктів горіння, °С	Час досягнення максимальної температури, с	Маса зразка, г		Втрата маси зразка, %
				до випробувань	після випробувань	
1	200	368	58	193,04	183,72	4,8
2	200	368	59	193,04	183,8	4,8
3	200	369	57	193,04	184,01	4,7

ВИСНОВОК:

Відповідно до п. 4.3.4.3 ГОСТ 12.1.044-89 зразки покриття на основі гумової крихти, двошарового, різної фракції, верхній шар з домішками барвника зеленого кольору, товщиною 30 мм, торгової марки «Укрплит», класифікуються, як горючий матеріал середньої займистості.

Примітка.

1. Протокол № 58-ГТМ(52)-2013 від 22 березня 2013 року стосується лише покриття на основі гумової крихти, двошарового, різної фракції, верхній шар з домішками барвника зеленого кольору, товщиною 30 мм, торгової марки «Укрплит», наданого на випробування замовником.
2. Забороняється повний чи частковий передрук протоколу № 57-ГТМ(51)-2013 без дозволу ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ у Київській області.
3. Оригінали та копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ у Київській області.

Керівник випробувань:

старший інженер ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ
у Київській області
капітан служби цивільного захисту




А.П.Кузьменко

Випробування провів:

інженер ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ
у Київській області
старший лейтенант служби цивільного захисту



Б.В.Тарасюк


ДВЛ УЗД ГУ ДІТБ у Київській області
№ протоколу 58-ГТМ(52)-2013 від 22.03.13
всього листів 4, лист 4
Кількість оригінальних екземплярів 2
Підпис 