



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 436 data: 28.04.2022

**CLIENT:** FPC CHETON GRUP S.R.L. **Adresa:** Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

**Solicitare:** 1/11.04.2022

**Descrierea și identificarea probei :** Grund alchidic anticoroziv., Nova” ; proba nr. 342

**Specificația referitoare la încercare:** conform solicitare

**Esantionare ( loc / data / nume ):** client **FURNIZOR:** client

**Data primirii probei :** 12.04.2022 **Data finalizării încercărilor:** 27.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	308	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare **DA**  **NU**   
Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere  $k=2$  pentru un nivel de incredere  $P=95\%$   
\*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

### Precizari:

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare;  
Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;  
Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuarii incercarii.

### OPINII SI INTERPRETARI :-

**NOTĂ :** Raportul se referă numai la proba supusă încercării.  
Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.  
Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

**ȘEF LABORATOR**  
chim. Mitru Daniela




Cod FPG-L 19 - 01

**EFACTUAT ÎNCERCAREA**

ing. Taras Mirela  
LABORATOR S.A.

laborant Draghici Vetuta



Ex.nr. 1