


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 605 - 20 « 30 » octombrie 2020	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Ciorapi din semilână, SER-YÜN, YÜN ÇORAP,*
35% lână, 50% PES, 15% acril, sigiliu nr. 281822

Solicitant *SRL „Jorj-Tex”*

Producător *Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *29.10.2020*

Data începerii încercării *29.10.2020*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-134-20* din *29.10.2020*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la metode de încercări *SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.*

Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 4659 – 79 „Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice: - lână - alte fibre	GOST 4659 RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	40,5 59,5
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	305,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolearenco S.</i>	<i>[Signature]</i>