

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>46 - 19 C</b> « 19 » februarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



**APROB**

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

18.02.2019

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Tricou tip «polo» pentru bărbați, din material tricatat vopsit (culoarea neagră) din 95%PES, 5%spandex.*

**Solicitant** „Zilant” S.A., mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

**Producător** Shenzhen Doven Garments Co. Ltd, China

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** (0,5x1,5) m

**Data primirii mostrelor** 14.02.2019

**Data începerii încercării** 18.02.2019

**Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8108-19 din 14.02.2019 și pe baza programului Nr. M-8108-19 din 14.02.2019**

**Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare**

**DN la produse SM GOST 31410:2011 «Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru bărbați și băieți.**

**Condiții tehnice generale», GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88**

**„Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”**

**GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”**

**DN la metode de încercări GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,**

**GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к**

**дистиллированной воде», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания**

**устойчивости окраски к „поту”», GOST 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испытания**

**устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод**

**испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Мате-**

**риалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», Reglementare**

**tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției**

**fibroase a produselor textile”, GOST 8845-87 „Полотна и изделия трикотажные. Методы опреде-**

**ления влажности, массы и поверхностной плотности”, GOST 12088-77 „Материалы текстиль-**

**ные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”**

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>46 - 19 C</b> « 19 » februarie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Tricou tip «polo» pentru bărbați, din material tricotat vopsit (culoarea neagră) din 95%PES, 5%spandex.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31410 pct. 4.3.4 GOST 28554 pct. 1.1.5 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii — durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - spandex	RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20	Reglementare Tehnică, pct. 8	± 3% din marcarea	95,2 4,8
3	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	De facto	GOST 8845	De facto	217,5
4	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min	SM GOST 31410 pct. 4.3.1 GOST 30814 pct. 4.1	GOST 12088 pct. 4.3.3	70	502,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	