

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 432 - 23 « 20 » decembrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Pătură țesută din fire vopsite: 70% lână, 17% bumbac, 13% fibre chimice*

Solicitant „Universcom” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător ТОВ «Тканини Поділля», Ucraina

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 12.12.2023

Data începerii încercării 13.12.2023

Data sfârșitului încercării 19.12.2023

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-82-23 din 12.12.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83	
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 9733.27-83	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale	GOST 9733.13-83	5
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	514
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	
	- lână - alte fibre		58,4 41,6

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	Stolareenco S.	